




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	13.06.2020	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   ING. RAMIRO CISNEROS TENCHACA PRUEBAS MECANICAS / CERTIFICACION EXT. 11920
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	PLACA ANCHA					

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	Alt	V	Cb
102639	ASTM A572-50/A709-50	0.180	1.440	0.019	0.003	0.180	0.016	0.033	0.024	0.006	0.037	0.005	0.014
102639	Ti												
102639	0.017												
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	PLANCHON	NO.PLACA	ESPEJOR(Plg.)	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.						
102639	5060	25621501	0.8750	54.018(KSI)	74.593(KSI)	44(%)	2						
102639	5080	25621471	0.8750	53.806(KSI)	74.003(KSI)	46(%)	2						
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	PLANCHON	NO.PLACA	PESO(tm)	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	LARGO(Plg.)	PARTIDA						
102639	6010	25621611	2.593	0.8750	96.0000	240.0000	000010						
102639	6010	25621612	2.593	0.8750	96.0000	240.0000	000010						
COLADA	PLANCHON	NO.PLACA	PEDIDO	ENTREGA	PED.CLIENTE	NOR DIMENSIONAL							
102639	6010	25621611	0000243468	1002941311	29321	A-6							
102639	6010	25621612	0000243468	1002941311	29321	A-6							
COLADA	PLANCHON	NO.PLACA	TIPO ACERO										
102639	6010	25621611	ALTA RESISTENCIA BAJA ALEACION										
102639	6010	25621612	ALTA RESISTENCIA BAJA ALEACION										
MEX. Producto fabricado en México													
FIN DE DATOS													