EE-14019

RYMCO

CONDUIT, SA DE CV

No.	03-19
FECHA	05/03/2019

No. Cliente	19010115
Pedido:	MV-2540
Factura	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: TUBERIA RECUBIERTA NEGRA ASTM A 500 LINEA 6-199

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	PLESA MEXICO PARA CONSIGNACION, S.A. de C.V.
Direccion:	AV.VALLE DEL ALAMEDAS NO.66 SAN FCO. CHILPAN MEXICO.

ESPECIFICACIONES NORMATIVAS DE LA TUBERIA

No. De Partida	Lote	Cantidad	Pedido	Diametro Exterior (in)			Espesor (in)			Longitud (mm)		
				Minimo	Nominal	Maximo	Minimo	Nominal	Maximo	Minimo	Nominal	Maximo
1	08744	160	6106 2" X 4"	1.940 X 3.970	2.000 X 4.000	2.020 X 4.030	0.134	0.149	0.164	6024	6030	6036
2	08744	252	6106 2" X 3"	1.940 X 2.875	2.000 X 3.000	2.020 X 3.025	0.067	0.074	0.081	6024	6030	6036
3												
4												
5												

RESULTADOS DE INSPECCION

No. De Partida	Diametro (in)	Pasa/ No Pasa	Espesor (in)	Pasa/ No Pasa	Longitud (mm)	Pasa/ No Pasa
1	2.000 X 1.000	Pasa	0.149	Pasa	6023	Pasa
2	2.000 1.000	Pasa	0.074	Pasa	6030	Pasa
3						
4						
5						
6						

ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A NORMA ASTM A 500

REQUISITOS QUIMICOS (MAX)			REQUISITOS DE TRACCION (MIN)				
ELEMENTO	GRADO A, B, Y D (%)	GRADO C (%)	RESISTENCIA A LA TENSION (KSI)	GRADO			
				A	B	C	D
CARBONO	0.30	0.27		45.000	58.000	62.000	58.000
MANGANESO		1.40	LIMITE ESTATICO (ksi)	33.000	42.000	46.000	36.000
FOSFORO	0.045	0.045	% ELONGACION	25%	23%	21%	23%
AZUFRE	0.045	0.045					

PROPIEDADES DE LA LAMINA

No. De Partida	Quimicos						Mecanicos			PRUEBAS NORMATIVAS	APARIENCIA	INFORMACION DE MANUFACTURA	
	No. de Certificado	No. de Colada	% C	% Mn	% P	% S	LIMITE ELASTICO (PSI)	RESISTENCIA A LA TENSION (KSI)	% DE ELONGACION	Abocinado	Exterior	Grado	Tipo
1	8130290	184553	0.09	0.340	0.014	0.015	43.684	59.648	44%	Aceptado	Aceptado	A	E
2	8067303	207143	0.07	0.380	0.019	0.006	44.582	58.796	40%	Aceptado	Aceptado	A	E
3													
4													
5													
6													

/9
No. De Plataforma

Ing. Raul Canela
Gerente de Calidad