

EE-13758



**CONDUIT, SA DE CV**  
 Calle, Ave. Mexico, Cte. # 35, Toluca, Mex.  
 Estado de México, México, C.P. 54000, México  
 Tel. 55 5759 8200 Fax. 55 5759 8102  
 Sucursal: Los Gallos México de (Loreto) Km. 6.5 No. 1444  
 P.O. Box: Comarca C.P. 21643 México  
 Tel. (888) 348-1330; (562) 461-1330 Fax. (562) 461-1320; (562) 461-1317

No.	468-18
FECHA	07/12/2018
No. Cliente	10010315
Pedido	MY-2458
Factura	3/N

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TUBERIA DE TANGALAN NEGRA ASTM A 500

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	PLESA MEXICO PARA CONSIGNACION, S.A. de C.V.
Dirección:	AV. VALLE D/L ALAMEDAS NO. 66 SAN FCO. CHILPAN MEXICO.

ESPECIFICACIONES NORMATIVAS DE LA TUBERIA

No. De Partida	Lote	Cantidad	Producto	Diámetro Exterior (in)			Espesor (in)			Longitud (mm)		
				Mínimo	Nominal	Máximo	Mínimo	Nominal	Máximo	Mínimo	Nominal	Máximo
1	08654	120	TPPR 2" x 4"	1.900	2.000	2.020	0.107	0.119	0.131	6024	6030	6036
2	08874	252	TPPR 2" x 3"	1.900	2.000	2.020	0.067	0.074	0.081	6024	6030	6036
3												
4												
5												
6												

RESULTADOS DE INSPECCION

No. De Partida	Diámetro (in)	Pasa/ No Pasa	Espesor (in)	Pasa/ No Pasa	Longitud (mm)	Pasa/ No Pasa
1	2.013 X 0.015	Pasa	0.119	Pasa	6033	Pasa
2	2.010 X 3.011	Pasa	0.074	Pasa	6032	Pasa
3						
4						
5						
6						

ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A NORMA ASTM A 500

ELEMENTO	REQUISITOS QUIMICOS (MAX)		RESISTENCIA A LA TENSIÓN (KSI)	REQUISITOS DE TRACCION (MIN)			
	GRADO A, B, Y D (%)	GRADO C (%)		GRADO			
CARBONO	0.30	0.27	44-58	A	B	C	D
MANGANESO	0.035	0.035		45,000	50,000	52,000	58,000
FOSFORO	0.045	0.045	44-58	33,000	42,000	48,000	36,000
AZUFRE	0.045	0.045		% ELONGACION	25%	23%	21%

PROPIEDADES DE LA LAMINA

No. De Partida	Químicas						Mecánicas			PRUEBAS NORMATIVAS	APARIENCIA	INFORMACION DE MANUFACTURA	
	No. de Certificado	No. de Coleta	% C	% Mn	% P	% S	LIMITE ELASTICO (PSI)	RESISTENCIA A LA TENSIÓN (KSI)	% DE ELONGACION			Acabado	Exterior
1	8221746	483953	0.082	0.320	0.018	0.020	47,520	60,560	44%	Acabado	Acabado	A	E
2	8223845	187113	0.037	0.530	0.017	0.019	44,762	56,190	40%	Acabado	Acabado	A	E
3													
4													
5													
6													

Todos nuestros productos son fabricados con materias primas de alta calidad y son sometidos a un control de calidad riguroso. Nuestra política es proporcionar al cliente un producto de alta calidad y a un precio justo. Si requiere más información, por favor contacte a nuestro departamento de ventas.

*[Firma manuscrita]*  
 Ing. René Canales  
 Gerente de Calidad

No. De Plataforma