


CONDUIT, S.A. DE C.V.



RYMCO
CALIDAD 360
AV. MEXICO OTE. 36
TULPETLAC, MEXICO

Aseguramiento de Calidad
Tel. (01 55) 5779 - 8200 - Fax (01 55) 5775 - 6101 N° 78534
Fecha: 05/02/2020

Ext. 8228

Sirva la presente para certificar que los productos que se listan a continuación y que ostentan la marca RYMCO cumplen con las normas descritas.

Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. de C.V.

Clave 10010315

Dirección: AV. VALLE D/L ALAMEDAS NO.66 O
SAN FRANCISCO CHILPAN Tultitlán de Mariano Escobedo, C.P. 54940

Pedido MX-74055

Factura 82231

| Orden de Trabajo | Cantidad | Producto - Tamaño | Diámetro Exterior | | Espesor | | Largo mm | Apariencia Exterior |
|------------------|----------|---|-------------------|------|---------|--------|----------|---------------------|
| | | | mm | plg | mm | Plg | | |
| 1 OT | 160 PZA | Tubo Negro Ced. 30 de 1 1/4" x 6.00 Mts | 31.75 | 1.25 | 2.28 | 0.0897 | 6,000 | Caliente Negra |
| 2 OT | 122 PZA | Tubo Negro Ced. 30 de 1 1/2" x 6.00 Mts | 38.1 | 1.5 | 2.28 | 0.0897 | 6,000 | Caliente Negra |
| 3 OT | 102 PZA | Tubo Negro Ced. 30 de 2" x 6.00 Mts | 51 | 2 | 2.66 | 0.1046 | 6,000 | Caliente Negra |
| 4 OT | 44 PZA | Tubo Negro Ced. 30 de 2 1/2" x 6.00 Mts | 63 | 2.5 | 2.66 | 0.1046 | 6,000 | Caliente Negra |

| N° | Diámetro | Espesor | Largo mm | Roscado | | rectitud mm/m | Pruebas | | Apariencia Exterior | Norma |
|----|---------------------|---------|----------|------------------|------|---------------|-----------|-----------|---------------------|------------------------|
| | | | | Hilos en 25.4 mm | Gage | | Aplastado | Abocinado | | |
| 1 | ± 0.13mm/ 0.005" | ± 0.03" | + 1 mm/m | --- | --- | 1 mm / m | Pasa | Pasa | Pasa | (ASTM A-513) NMX-B-485 |
| 2 | ± 0.13mm/ 0.005" | ± 0.03" | + 1 mm/m | --- | --- | 1 mm / m | Pasa | Pasa | Pasa | (ASTM A-513) NMX-B-485 |
| 3 | ± 0.13mm/ 0.005" | ± 0.03" | + 1 mm/m | --- | --- | 1 mm / m | Pasa | Pasa | Pasa | (ASTM A-513) NMX-B-485 |
| 4 | ± 0.13mm/ 0.005" | ± 0.03" | + 1 mm/m | --- | --- | 1 mm / m | Pasa | Pasa | Pasa | (ASTM A-513) NMX B-485 |

Composición Química de la Lámina

| N° | No. Certificado | No. Colada | % C | % Mn | % P | % S |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | B369493B | 392443 | 0.075 | 0.34 | 0.006 | 0.008 |
| 2 | B484564 | 430129 | 0.095 | 0.316 | 0.011 | 0.007 |
| 3 | B484564 | 430129 | 0.095 | 0.316 | 0.011 | 0.007 |
| 4 | B484564 | 430129 | 0.095 | 0.316 | 0.011 | 0.007 |

Justo Luis López Camacho
Firma