

AL DE MEXICO

ADO DE CALIDAD

Numero 439

Pagina
1 DE 1

Pedido No:

Fecha:

TELEFONICO

25 DE OCTUBRE DEL 2007

Descripcion	Pruebas Mecanicas			
	Esf. Cedencia psi	Esf. Ruptura psi	Elongacion % 2"	Dureza HB
BRIDAS S.O DE 1" 150#	37 000	71 000	25	135
BRIDAS S.O DE 1 1/2" 150#	36 000	71 100	22	122
BRIDAS S.O DE 1 1/4" 150#	37 500	72 500	27	124
BRIDAS WN DE 1 1/2" 300# C-80	38 000	72 000	26	123
BRIDAS S.O DE 1" 150#	37 500	71 000	25	183
BRIDAS WN DE 1 1/2" 300# C-80	35 000	71 000	22	185

Analisis Quimico %

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	V
0.24	0.18	0.72	0.034	0.025	0.22	0.08	0.24	0.19	0.04
0.22	0.15	0.60	0.033	0.022	0.25	0.05	0.25	0.28	0.05
0.33	0.22	0.52	0.028	0.024	0.19	0.11	0.26	0.34	0.08
0.24	0.19	0.62	0.021	0.031	0.16	0.09	0.38	0.33	0.03
0.30	0.15	0.68	0.330	0.033	0.22	0.06	0.38	0.40	0.02
0.35	0.18	0.65	0.290	0.280	0.24	0.05	0.33	0.38	0.05

ELABORO

LB
ITZEL NAVIL

AUTORIZO:

[Signature]
ROGER