

# POLIFORJA

POLIFORJA S.A. DE C.V.

## CERTIFICADO DE CALIDAD



CLIENTE: <b>PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V.</b>		FOLIO No <b>A105-323</b>	FECHA <b>11/04/2013</b>
DIRECCIÓN <b>AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS N° 66 SAN FRANCISCO CHILPAN TULTITLAN</b>		REMISIÓN	FACTURA

COLADA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESPECIF	MATERIAL	FLUENCIA PSI	RESIST PSI	ALARG EN 2 PULG	APLASTAM MM	NACE MR 01-75	DUREZA HB
R503	LATROLET SW A/C 3000# 3" X 1" A105	2 PZAS	A105N	A105N	59500	82150	38.00%	BUENO	2009	150
R444	LATROLET SW A/C 3000# 3" X 3/4" A105	1 PZA	A105N	A105N	64620	87910	36.00%	BUENO	2009	157


  

COLADA	C	SI	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	V	Nb	OTROS	RED AREA %	CE 0.47 MAX	Cu+Ni+Cr+Mo
MAX	0.350	0.350	1.050	0.035	0.040	0.300	0.400	0.120	0.400	0.050	0.020				
MIN		0.100	0.600												
R503	0.220	0.230	1.000	0.018	0.027	0.120	0.130	0.022	0.290	0.003	0.001		77%	0.44	0.562
R444	0.230	0.220	0.950	0.017	0.032	0.150	0.120	0.026	0.340	0.004	0.001		37%	0.46	0.636

LOS BIENESSERÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, MATERIALES Y FUNCIONAMIENTO POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE SU EMBARQUE

ELABORO

JHOSEP VANZZINI GALICIA



CONTROL CALIDAD

FRANCISCO D. OSEGUERA H. LUZ

CALIDAD

CERTIFICAMOS QUE ESTE MATERIAL FUE FABRICADO CONFORME A LA NORMA CORRESPONDIENTE SIENDO LA COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL MATERIAL LA QUE PROPORCIONA EL FABRICANTE DE LA MATERIA PRIMA

### OBSERVACIONES:

MARCA DE FABRICA: CHP Y/O LOGOTIPO  
 NORMALIZADO DE ORIGEN A 900° C Y ENFRIADO EN AIRE EN CALMA  
 B16  
 FORJADO EN MEXICO A 1150-1200 °C  
 ASME II -2007  
 NRF-028-PEMEX-2004  
 ISO/15156