



# CONDUIT, S.A. DE C.V.

No. 14071

## Aseguramiento de Calidad

Fecha: 3/09/12

Tel. (01 55) 5779 - 8200 - Fax. (01 55) 5775 - 6101

Ext.8228

Sirva la presente para certificar que los productos que se listan a continuación y que ostentan la marca RYMCO cumplen con las normas descritas.

Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S,A DE C,V.

Clave 6599

Dirección: AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No 66 SAN FRANCISCO CHILPAN TULTITLAN EDO. MEX.

Pedido

Factura 20702

Orden de Trabajo	Cantidad piezas	Producto - Tamaño	Díametro Exterior		Espesor		Largo mm	Apariencia Exterior
			mm	in	mm	In		
1	684	TUBO - 3 - CED.30	88.5	3.485	3.05	0.120	6.000	Tubo negro Lamina rolada en caliente
2	577	TUBO - 2 - CED.30	60.3	2.374	2.67	0.105	6.000	Tubo negro Lamina rolada en caliente
3	562	TUBO - 1 1/2 - CED.30	48.3	1.902	2.29	0.090	6.000	Tubo negro Lamina rolada en caliente
4								
5								

Orden de Trabajo	Laminación			Roscado		Acabado mm	Pruebas		Apariencia Exterior	Norma
	Díametro	Espesor	Largo mm	Hilos in 25.4 mm	Capa		Aplastado	Abollado		
1	± 0.13mm/0.005"	± 0.03"	+ 1 mm/m	---	---	1 mm / m	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485
2	± 0.13mm/0.005"	± 0.03"	+ 1 mm/m	---	---	1 mm / m	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485
3	± 0.13mm/0.005"	± 0.03"	+ 1 mm/m	---	---	1 mm / m	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485
4										
5										

### Composición Química de la Lamina

No. Orden de Trabajo	No. Laminación	% C	% Mn	% P	% S	
1	B856089	282942	0.083	0.310	0.014	0.010
2	B851288	481105	0.093	0.320	0.011	0.012
3	B845920	281931	0.081	0.320	0.012	0.008
4						
5						

  
REYNAR

Aseguramiento de Calidad

Todos nuestros productos se fabrican con lamina certificada por el proveedor, bajo la Norma SAE-J-403.