CONDUIT, SA DE CV



Matriz: Ave Mexico Ote. # 36, Tulpetlac, Ecatepec Edo. de México c.p. 55400, México Tels. 55 5779 8200 Fax. 55 5775 6101

No. **FECHA**

52/13 30/10/2013

Sucursal: Lib.Carlos Salinas de Gortari Km. 8.5 No. 1498

Frontera, Coahuila C.P. 25640 México

Cliente: Dirección: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S. A. DE C. V.

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS Nº 660, SAN FRANCISCO

Fax. (866) 649-18-06; (866) 649 18 07

| Clave: | N/A ▼ |
|---------|---------|
| Pedido: | MVA-364 |
| Factura | N/A |

CHILPAN, ESTADO DE MEXICO Identificación de la Tubería

| Lata Cantidad | Due diverte | Diámetro Exterior | | Espesor | | 1 | Tipo de Recubrimiento | | |
|---------------|-------------|-------------------------|-------|---------|------|-------|-----------------------|----------|----------|
| Lote | Cantidad | Producto | mm | plg | mm | plg | Largo | Exterior | Interior |
| 626 | 468 | TCUN 1 1/4" X 1 1/4" | 31.75 | 1.250 | 1.78 | 0.070 | 19.68 FT | N/A | N/A |
| 1179 | 360 | TCUN 1 1/4" X 1 1/4" | 31.75 | 1.250 | 2.67 | 0.105 | 19.68 FT | N/A | N/A |
| | | | | | | | | | |
| | <u></u> | | : | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| • | | | | | | | | | |

| TOLERANCIAS NORMATIVAS | | | PRUEBAS NORMATIVAS | | | | | | | | |
|--|-----------|--|--------------------|-----------|-----------|--------|--------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Diametro <2" (+/-) 0.05% >2 1/4" (+/-) | (+/-) 10% | Longitud <20 FT - 1/4 + 1/2 >20 FT - | | Abocinado | Aplastado | Dobles | Precce | Sait fog ASTM B-117 | Weathering ASTM G-155- 04 | Humidity ASTM D4585 | NORMA APLICABLE |
| 1.254" X 1.253" | 0.072" | 6003 | 3 mm | N/A | OK | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ASTM A 500 |
| 1.254" X 1.253" | 0.107" | 6003 | 3 mm | N/A | ОК | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ASTM A 500 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <u> </u> | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | |

Composición Química de la Lamina

| No. de Certificado | No. de Colada | % C | % Mn | % P | % S |
|--------------------|---------------|-------|-------|-------|------|
| B515106 | 138432 | 0.093 | 0.327 | 0.013 | 0.01 |
| B513578 | 238190 | 0.088 | 0.328 | 0.01 | 0.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Propiedades mecanicas

| i ropicudues mecumeus | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------|--|--|--|
| Limite Elastico (KSI) | Resistencia a la Tension (KSI) | Elongacion % | | | |
| 47.768 | 69.093 | 43% | | | |
| 44.389 | 58.616 | 39% | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Ing. Victor Santillana Martinez Jefe de Calidad

Todos nuestros productos se fabrican con lámina de acero certificada por el proveedor, bajo la norma SAE-J-403. Los registros obtenidos en el cumplimiento de los planes de inspección y pruebas aplicados a la fabricación de los productos aquí certificados son retenidos en los archivos de CONDUIT, S.A. DE C.V. por un periodo de 2 años a partir de esta fecha estando a disposicion del cliente, previa solicitud por escrito. El compromiso de CONDUIT, S.A. DE C.V. es solo con el cliente indicado en este certificado y unicamente aceptamos el documento original.

433