



CONDUIT, S.A. DE C.V.

Aseguramiento de Calidad

Tel. (01 55) 5779 - 8200 - Fax. (01 55) 5775 - 6101
Ext.8228

No. **15218 B**

Fecha: **29/11/13**

Sirva la presente para certificar que los productos que se listan a continuación y que ostentan la marca RYMCO cumplen con las normas descritas.

Cliente: **PLESA ANAHUAC Y CIAS, S,A DE C,V.**

Clave **6599**

Dirección: **AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No 66 SAN FRANCISCO CHILPAN TULTITLAN EDO. MEX.**

Pedido **MX-27098**

Factura **35030**

Orden de trabajo	Cantidad piezas	Producto - Tamaño	Diámetro Exterior		Espesor		Largo mm	Apariencia Exterior
			mm	plg	mm	Plg		
1	773	PERFIL CUADRADO 3X3" C. 11	76.2	76.200	3.04	0.120	6000	TUBO NEGRO LAMINA ROLADA EN CALIENTE
2	773	PERFIL RECTANGULAR 2X3" C. 11	50.8 X 76.2	2.00 X 3.00	3.04	0.120	6000	TUBO NEGRO LAMINA ROLADA EN CALIENTE
3	759	PERFIL RECTANGULAR 2X4" C. 9	50.8 X 101.6	2.000 X 4.000	3.78	0.149	6000	TUBO NEGRO LAMINA ROLADA EN CALIENTE
4	758	PERFIL RECTANGULAR 2X4" C. 11	50.8 X 101.6	2.000 X 4.000	3.02	0.119	6000	TUBO NEGRO LAMINA ROLADA EN CALIENTE
5								

	Diámetro	Espesor	Largo mm	Roscado		rectitud mm/m	Pruebas		Apariencia Exterior	Norma
				Hilos en 25.4 mm	Gage		Aplastado	Abocinado		
1	3.004X3.003"	0.12	6003	----	---	2 mm	Aceptado	Aceptado	Aceptado	A500 y A513
2	2.003 X 3.004"	0.181	6003	----	---	2 mm	Aceptado	Aceptado	Aceptado	A500 y A513
3	2.004 X 4.003"	0.151	6003	----	---	3 mm	Aceptado	Aceptado	Aceptado	A500 y A513
4	2.004 X 4.003"	0.121	6003	----	---	3 mm	Aceptado	Aceptado	Aceptado	A500 y A513
5										

Composición Química de la Lamina

	No. Certificado	No. Colada	% C	% Mn	% P	% S
1	B484655	230573	0.092	0.348	0.017	0.008
2	B484655	230573	0.092	0.348	0.170	0.008
3	B513578	238189	0.084	0.332	0.011	0.009
4	B523414	139179	0.089	0.348	0.011	0.009
5						

[Handwritten Signature]
AMIRAL ESPIN OZA
Aseguramiento de Calidad

Todos nuestros productos se fabrican con lamina certificada por el proveedor, bajo la Norma SAE-J-403.