



CONDUIT, SA DE CV

Matriz: Ave Mexico Ote. # 36, Tulpetlac,
 Ecatepec Edo. de México c.p. 55400, México
 Tels. 55 5779 8200 Fax. 55 5775 6101
 Sucursal: Lib. Carlos Salinas de Gortari Km. 8.5 No. 1498
 Frontera, Coahuila C.P. 25640 México

No. 72/13
 FECHA 13/11/2013

Tel. (866) 649-18-00; (866)649-18-09 Fax. (866) 649-18-06; (866) 649 18 07

Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S. A. DE C. V.
 Dirección: AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS N° 660, SAN FRANCISCO
 CHILPAN, ESTADO DE MEXICO

Clave:	N/A
Pedido:	MVA-389
Factura:	N/A

Identificación de la Tubería

Lote	Cantidad	Producto	Diámetro Exterior		Espesor		Largo	Tipo de Recubrimiento	
			mm	plg	mm	plg		Exterior	Interior
805	720	TCUN 2" X 2"	50.80	2.000	3.02	0.119	19.68 FT	N/A	N/A

TOLERANCIAS NORMATIVAS				PRUEBAS NORMATIVAS							NORMA APLICABLE
Diametro	Espesor	Longitud	Rectitud	Abocinado	Aplastado	Dobles	Prece	Salt fog ASTM B-117	Weathering ASTM G-155-04	Humidity ASTM D4585	
<2" (+/-) 0.05%	(+/-) 10%	<20 FT - 1/4 +	3/8 cada								
>2 1/4" (+/-)		1/2 >20 FT -	20'								
2.004" X 2.005"	0.121"	6003	2 mm	N/A	OK	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ASTM A 500

Composición Química de la Lamina					
No. de Certificado	No. de Colada	% C	% Mn	% P	% S
B525689	139127	0.088	0.334	0.013	0.012

Propiedades mecanicas		
Límite Elastico (KSI)	Resistencia a la Tension (KSI)	Elongacion %
43.444	57.219	44%

Ing. Victor Santillana Martinez
 Jefe de Calidad

Todos nuestros productos se fabrican con lámina de acero certificada por el proveedor, bajo la norma SAE-J-403.
 Los registros obtenidos en el cumplimiento de los planes de inspección y pruebas aplicados a la fabricación de los productos aquí certificados son retenidos en los archivos de CONDUIT, S.A. DE C.V. por un periodo de 2 años a partir de esta fecha estando a disposición del cliente, previa solicitud por escrito. El compromiso de CONDUIT, S.A. DE C.V. es solo con el cliente indicado en este certificado y unicamente aceptamos el documento original.