



# CONDUIT, S.A. DE C.V.

## Aseguramiento de Calidad

No. **7689**  
**28-Abr-08**

Sirva la presente para certificar que los productos que se listan a continuación y que ostentan la marca RYMCO cumplen con las normas descritas. Los registros obtenidos en los planes de inspeccion y pruebas aplicados a la fabricacion de los productos aquí certificados son retenidos en los archivos de CONDUIT S.A. DE C. V. por un periodo de 1 año apartir de esta fecha estando a disposicion del cliente, previa solicitud por escrito. unicamente aceptamos el documento original

Cliente: **PLESA ANAHUAC SA DE CV**

Clave **6599**

Dirección: **AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No 66 SAN FRANCISCO CHILPAN TULTITLAN EDO. MEX.**

Pedido **4488**

Factura **127143**

Orden de trabajo	Cantidad Pzas.	Producto - Tamaño	Diámetro Exterior		Espesor		Largo mm	Apariencia	
			mm	plg	mm	Plg		Exterior	
1	1027	80	TUBO - 1 1/4 - CED.30	42.2	1.660	2.26	0.089	6030	Tubo negro Lamina rolada en caliente
2	562	183	TUBO - 1 1/2 - CED.30	48.3	1.902	2.29	0.090	6030	Tubo negro Lamina rolada en caliente
3	1047	102	TUBO - 2 - CED.30	60.3	2.374	2.67	0.105	6030	Tubo negro Lamina rolada en caliente
4									

	Diámetro	Espesor	Largo mm	Roscado		rectitud mm/m	Pruebas		Apariencia	Norma
				Hilos en 25.4 mm	Gage		Aplastado	Abocinado	Exterior	
1	± 0.13mm/ 0.005"	± 0.07/.003"	+ 2 mm/m	---	---	± 1mm / m	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485
2	± 0.13mm/ 0.005"	± 0.07/.003"	+ 2 mm/m	---	---	± 1mm / m	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485
3	± 0.13mm/ 0.005"	± 0.07/.003"	+ 2 mm/m	---	---	± 1mm / m	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485
4										

### Composición Química de la Lamina

	No. Certificado	No. Colada	% C	% Mn	% P	% S
1	B744542	273920	0.095	0.330	0.020	0.016
2	B845920	281931	0.081	0.320	0.012	0.008
3	B744282	174055	0.094	0.310	0.011	0.007
4						

Aseguramiento de Calidad

Todos nuestros productos se fabrican con lamina certificada por el proveedor, bajo la Norma SAE-J-403.