



CONDUIT, SA DE CV

Matriz: Ave Mexico Ote. # 36, Tulpelac,
 Ecatepec Edo. de México c.p. 55400, México
 Tels. 55 5779 8200 Fax. 55 5775 6101
 Sucursal: Lib. Carlos Salinas de Gortari Km. 8.5 No. 1498
 Frontera, Coahuila C.P. 25640 México

No. 97/13
 FECHA 12/12/2013

Tel. (866) 649-18-00; (866)649-18-09 Fax. (866) 649-18-06; (866) 649 18 07

Cliete: CONDUIT MEXICO ECATEPEC
 Dirección: AV. MEXICO #36, TULPETLAC ECATEPEC, EDO, MEXICO.

Clave:	N/A
Pedido:	MVA-434
Factura	N/A

Identificación de la Tubería

Lote	Cantidad	Producto	Diámetro Exterior		Espesor		Largo	Tipo de Recubrimiento	
			mm	plg	mm	plg		Exterior	Interior
1267	180	TCUN 2" X 2"	50.80	2.000	3.78	0.149	19.68 FT	N/A	N/A
1322	504	TCUN 2 1/2" X 2 1/2"	63.50	2.500	1.78	0.070	19.68 FT	N/A	N/A

TOLERANCIAS NORMATIVAS				PRUEBAS NORMATIVAS								NORMA APLICABLE
Diametro	Espesor	Longitud	Rectitud	Abocinado	Aplastado	Dobles	Precece	Salt fog ASTM B-117	Weathering ASTM G-155-04	Humidity ASTM D4688		
<2" (+/-) 0.05%	(+/-) 10%	<20 FT - 1/4 +	3/8 cada									
>2 1/4" (+/-)		1/2 >20 FT -	20'									
2.004" X 2.005"	0.151"	6004	3 mm	N/A	ok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ASTM A 500
2.504" X 2.505"	0.072"	6004	3 mm	N/A	ok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ASTM A 500

Composición Química de la Lamina

No. de Certificado	No. de Colada	% C	% Mn	% P	% S
B525816	139444	0.081	0.316	0.015	0.012
B525676	239049	0.1	0.336	0.012	0.013

Propiedades mecánicas

Limite Elastico (KSI)	Resistencia a la Tension (KSI)	Elongacion %
39.111	53.778	40%
43.333	60.833	46%

Ing. Victor Santillana Martinez
 Jefe de Calidad

Todos nuestros productos se fabrican con lámina de acero certificada por el proveedor, bajo la norma SAE-J-403.
 Los registros obtenidos en el cumplimiento de los planes de inspección y pruebas aplicados a la fabricación de los productos aquí certificados son retenidos en los archivos de CONDUIT, S.A. DE C.V. por un período de 2 años a partir de esta fecha estando a disposición del cliente, previa solicitud por escrito. El compromiso de CONDUIT, S.A. DE C.V. es solo con el cliente indicado en este certificado y únicamente aceptamos el documento original.