성적서 번호
CERTIFICATE NO. : B400166
발행일자
DATE OF ISSUE. : 2008-04-02
계약번호
CONTRACT(P/O) NO. :
품명
COMMODITY : E.R.W. STEEL PIPE
제품규격
SPECIFICATION : API 5L X42/API 5L8 PSL1/ASTM A53B/ASME SA53B

페이지
PAGE 1 of 1

검 사 증 명 서(A)

MILL INSPECTION CERTIFICATE

200016491

고 객 사
CUSTOMER :

HYUNDAI HYSCO 현대하이스코주식회사 HYUNDAI HYSCO

본사·공장 (ULSAN PLANT) : 울산광역시 북구 염포동 265번지 683-040
#265 YUMPO-DONG, BUK-KU, ULSAN, KOREA
TEL:82-52-280-014, FAX:82-52-287-8916

서울사무소 (SEOUL OFFICE) : 서울시 서초구 잠원동 28-6번지 137-904
28-6, JAMWON-DONG, SEOCHO-KU, SEOUL 137-904, KOREA
TEL:82-2-2112-9114, FAX:82-2-775-7095

관통 TYPE OF PIPE END ※1	치수 DIMENSION 외경 × 두께 × 길이 (OUTDIA × THICK × LENGTH) ※2 ※3 ※4		수량 QUAN-TITY (PCS)	중량 WEIGHT (KG)	수압시험 HYDRO-STATIC TEST PSI	※5	제강번호 HEAT NO.	인장시험 TENSILE TEST (Gage Length : 2 INCH) 항복강도 YIELD STRENGTH ※6 Mpa/PSI	인장강도 TENSILE STRENGTH ※7 B Mpa/PSI	※7 W Mpa/PSI	연신율 E.L %	※8	C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000	Cu ×100	Ni ×100	Cr ×100	Mo ×100	V ×100	Ti ×100	Nb ×100	Al ×1000	CEQ ※9 ×1000	경도 HARD-NESS HV	충격시험 IMPACT TEST (℃) 흡수에너지 ABSORBED ENERGY JOULE	전단면율 SHEAR AREA %	도막시험 COATING TEST 아연부착량 WEIGHT OF ZINC COAT g/㎡	균일성 DIP TEST TIMES	※5	비고 REMARK
EB BE	NB	4-1/2" X .237" X 21.000'	231	23,673	2,650	G	J09482	297 43,000	436 64,000		35		15	2	46	12	4	2	1	1	1	TR	TR	TR								
EB BE	NB	4-1/2" X .237" X 42.000'	441	90,387	2,650	G	J09491	301 44,000	437 64,000		33		14	2	47	11	5	2	1	1	1	TR	TR	TR								
EB BE	NB	16" X .250" X 42.000'	9	6,465	1,120	G	J07269	472 68,500	538 78,000	555 81,000	36		8	17	98	13	2	2	2	1	1	TR	TR	TR								
EB BE	NB	20" X .250" X 42.000'	16	16,215	950	G	B1705325	515 75,000	575 83,500	589 85,500	38		6	21	98	11	7	2	2	1	1	TR	TR	TR								
EB BE	NB	24" X .250" X 42.000'	7	8,538	790	G	SQ28963	314 46,000	477 69,700	497 72,500	39		15	1	68	10	6	2	2	1	1	TR	TR	TR								
	TOTAL →		703	145,278																											

※10 HEAT TREATMENT	※11 VISUAL & DIMENSION TEST	※12 FLATTENING, BEND, GUIDED BEND TEST	※13 R-FLATTENING TEST	※14 FLARING TEST	※15 NONDESTRUCTIVE TEST (E.C.T/U.T)	※16 R.M.T	※17 CRUSH TEST	※18 DRIFT TEST	※19 FLANGE TEST
GOOD	GOOD	GOOD			GOOD	GOOD			

NOTE 1 ※1 Type of pipe End 절종

EB:ERW Black End	RB:SAW Black	TC:Thread Coupling
EA:ERW Annealing	RG:SAW Galvanizing	RG:Roll Grooving
EG:ERW Galvanizing	RS:SAW Spiral	VG:Victaulic Grooving
EC:ERW Black Thread	PE:Plain End	PC:Plain End + Coupled
ED:ERW Galvanizing Thread	BE:Bevel End	PB:Plain End + Bevel End
EN:ERW Galvanizing Scaffolding	TE:Thread End	BD:Bell End

※2 NB:Norminal Bore 호칭경, OD:Outside Diameter
※3 Unit 단위(M:mm, I:inch)
※4 Unit 단위(M:Meter, F:Feet, I:Inch)
※5 G:GOOD
※6 L:Longitudinal 압연방향, T:Transverse 원주방향
※7 B:Base Metal 모재부, W:Weld Part 용접부
※8 H:Heat(Ladle) Analysis 열언분석, P:Product Analysis 제품분석, WP:Weld Product Analysis 용접부 제품분석
※9 CEQ=C+Mn/6+(Ni+Cu)/15+(Cr+Mo+V)/5 등가탄소량
※10:Heat Treatment 열처리
※11 Visual & Dimension Test 육안 및 치수검사
※12 Flattening/Bend/Guided Bend Test 편평/벤드/급힘시험
※13:Reverse Flattening Test 역개시험
※14 Flaring Test 압확시험
※15 Nondestructive Test 비파괴검사
※16:Residual Magnetism Test 잔류자장시험 ※17:Crush Test 충압시험
※18:Drift Test 관통시험
※19:Flange Test 플랜지시험

NOTE 2 * SPEC YEAR - API 2004/ASTM 2006/ASME 2004

본 제품은 관련 규격에 합격되었음을 보증합니다.
WE HEREBY CERTIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN ACCEPTED IN ACCORDANCE WITH THE PRESCRIBED SPECIFICATION AND ORDER
* 본 검사증명서에 기재된 규격등으로의 사용시 안전상 문제가 발생할 수 있으며, 검사증명서 위,변조시 사본서 위조로 법어익을 당하실 수 있습니다.

SURVEYOR

H. J. KIM

INSPECTION MANAGER