



**CERTIFICADO DE CALIDAD DE TUBERIA  
(MILL TEST REPORT).**

Cod: FPD-PR-01-06

Edicion : 0

Revision: 2

**SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD  
(QUALITY MANAGMENT SYSTEM)**

Fecha de Rev: 14 Febrero 2012

**REPORTE DE CALIDAD  
(QUALITY TEST REPORT).**

FECHA ( Date)	19-jul-12
REPORTE FS ( MTC No.)	190720121171A

Numero de Planta(Facility No.) N/A  
 No. Licencia (License Number) N/A  
 Nivel Especifico de Producto; ( ASTM SPEC ) ASTM A-134  
 Tipo de Producto( Type of Pipe/Delivery Condition): SAWH / R.

Trazabilidad al Proveedor de Acero:  
 No. de Rollo ( Coil No. ) 101675  
 Colada ( Heat ) 28366  
 Orden Interna de Fabricacion ( OIF ) 160

# Tubo(Serial Number)	12-1171A			
Esesor (Thikness)	1/4 pulg ( ft )	6.35	mm	
Longitud (Leghth)	19.95 pies ( ft )	6.08	metros	
Diámetro (Diameter)	30 pulg ( in )	0.762	metros	
Peso (mass)	1,585.88 lbs. ( pound )	719.34	kg.	
Peso Lineal (Mass per meter)	79.50 lbs. X pie (paund/ft)	118.31	kg. X metro	
Tubería (line pipe):	Grado B			

# colada. ( Heat )	Composicion quimica ( Chemical Compositon )					Propiedades mecánicas (Mechanicals properties)			
	C	Si	Mn	P	S	Limite Traccion ( Tensile Strenght ) KSI (MPA) T	Limite Elastico ( Yield Point ) KSI (MPA)	Elongación ( Enlogation ) %	
28366	0	0.06	0.83	0.008	0.004	77(529.5)	68(467.6)	28	
Prueba Hidros. ( Hydro Test ) (PSI)	Tratamiento Térmico ( Heat Treatment )		Método de Inspección No-Destructiva ( Non destructive Method )			Pruebas de Laboratorio Propiedades Mecánicas ( Mechanical test Results )			
Presión	Duración	Tipo	T°C min.	Tipo ( NDT )		Indicadores de Referencia ( Notch )	DobleZ Guiado ( Bending Test ) (QW-160)	Última Tensión Transv. Sold. ( Tensil Strenght ) KSI (MPA) W	Ceivv
632	15 Seg.	-	-	UltraSonido(UT)	ACEPTADO	N5	ACEPTADO	79(543.3)	N/A

N/A

Ing. Leticia Botello  
 Aseguramiento de Calidad  
 ( Quality Assurance Chief )

**Ing. Leticia Botello**  
 25 JUL. 2012  
**ASEGURAMIENTO DE CALIDAD**