

CONDUIT, SA DE CV
 Matriz: Ave Mexico Ote. # 39, Tultepec,
 Estado de México C.P. 55400, México
 Tel. 55 5778 8200 Fax. 55 5778 6101
 Sucursal: Lib. Carlos Salinas de Gortari Km. 8.5 No. 1498
 Premiera, Coahuila C.P. 25640 México
 Tel. (666) 649-18-00; (666) 649-18-09 Fax. (666) 649-18-05; (666) 649-18-07



No.	77-17
FECHA	10/08/2017

No. Cliente	10010263
Pedido:	MV-1295
Factura	S/N

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: TUBERIA NEGRA CON EXTREMO LISO ASTM A 53 "A" / NMX B-177

DATOS DEL CLIENTE	
Cliente:	PLESA ANAHUAC DOMINGO BLANCO, S.A. de C.V.
Dirección:	AV. VALLE DIL ALAMEDAS NO. 66 SAN FCO. CHILPAN MEXICO.

No. De Partida	Lote	Cantidad	Producto	Diámetro Exterior (in)		Espesor (in)		Longitud (mm)		Prueba Hidrostática (PSI)
				Minimo	Maximo	Minimo	Maximo	Minimo	Maximo	
1	0182H	38	TUBO A53 CED 40 2 1/2"	2.846	2.904	0.178	0.203	6394	6400	2500
2	0647H	28	TUBO A53 CED 40 3"	3.465	3.535	0.189	0.216	6394	6400	2220
3	0639H	88	TUBO A53 CED 40 1 1/2"	1.885	1.915	0.127	0.145	6394	6400	1200
4	0508H	120	TUBO A53 CED 40 4"	4.455	4.545	0.207	0.237	6394	6400	1900
5										
6										

RESULTADOS DE INSPECCION					
No. De Partida	Diámetro (in)	Pasa/ No Pasa	Espesor (in)	Pasa/ No Pasa	Longitud (mm)
1	2.890	Pasa	0.206	Pasa	6400
2	3.520	Pasa	0.216	Pasa	6400
3	1.915	Pasa	0.149	Pasa	6402
4	4.520	Pasa	0.239	Pasa	6400
5					
6					

PRUEBAS AL PRODUCTO		APARIENCIA
Hydrostatica (PSI)	Apilado	EXTERIOR
2500	ACEPTADO	ACEPTADO
2220	ACEPTADO	ACEPTADO
1200	ACEPTADO	ACEPTADO
1900	ACEPTADO	ACEPTADO

No. De Partida	PROPIEDADES DE LA LAMINA				INFORMACION DE MANUFACTURA		
	Químicas		Mecánicas		GRADO	TIPO	
	% C	% Mn	% P	% S	LIMITE ELASTICO (PSI)	RESISTENCIA A LA TENSION (PSI)	% DE ELONGACION
1	0.090	0.330	0.016	0.008	42-169	59,665	46%
2	0.100	0.330	0.016	0.009	44,714	57,394	41%
3	0.097	0.330	0.014	0.006	45,523	61,357	40%
4	0.089	0.340	0.013	0.016	43,130	58,844	42%
5							
6							

Todos nuestros productos se fabrican con línea de acero certificada por el proveedor, bajo la norma SAE-A403. Los registros obtenidos en el cumplimiento de las pruebas de inspección y pruebas aplicadas a la fabricación de los productos aquí certificados son retenidos en los archivos de CONDUIT, S.A. DE C.V. por un periodo de 2 años a partir de esta fecha estando a disposición del cliente, previa solicitud por escrito. El compromiso de CONDUIT, S.A. DE C.V. es solo con el cliente indicado en este certificado y únicamente aceptamos el documento original.

Raul Canela

Ing. Raul Canela
Gerente de Calidad

EE-9048
9088
9089