Tubacero
Ave. Guerrero
No. 3729 Ote.
Col. Del Norte
Monterrey N.L. México
CP.64500
TEL:3055555
FAX:3055550

CONSTANCIA DE INSPECCION

INSPECTION CONSTANCY

No. CONSTANCIA (constancy No.): **110163**

CLIENTE(customer): PLESA ANÁHUAC Y CÍAS., S.A. DE C.V.

DIRECCION(address): AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-O COL. SAN FCO CHILPAN TULTITLÁN, EDO. DE MÉXICO. C.P. 54940

O.T. (order no.)	DIAMETRO (outside diam.)	ESPESOR (thickness)	GRADO (grade)	ESPECIFICACION (specification)	PROCESO (process)	PEDIDO (contract)	O. PREPARACION (preparation order)	PROVEEDOR (supplier)	FECHA (date)
33442	10.750"	0.225"	X42/5LB PSL1/A53B	API 5L 43 ED./A.S.T.M.	ERW	10066	SB-035-2011	TERNIUM	16/03/2011

TUBO (pipe) O SERIE (SERIAL)	COLADA (heat)	TYPE	LOC	PRUEBA DE TENSION(tensile test) UNIDADES (units) PSI (Y.S.)	ORIENTACION (orientation) 1 (T.S.)	TAMAÑO (size) 3 % EL.	Y.S/T.S.	BEND	HARDNESS	PRUEBA DE IMPACTO (impact test) °C °F ORIENTACION (orientation) TAMAÑO (size) ENERGY (lbs/ft) 1	2	3	AVG	SHEAR AREA 1	2	3	AVG	DWTT SHEAR AREA 1	2	AVG	GRAIN SIZE
			6		80900																
23	273035	H	7	46700	63700	37	0.73														
			6		60900																
179	273038	H	7	55000	70000	37	0.78														
			6		69900																
69	471206	H	7	52500	67700	40	0.77														

(%)ANALISIS QUIMICO / chemical analysis (%)

TUBO (pipe) O SERIE (SERIAL)	TYPE	LOC	C	Mn	P	S	Si	Al	Cu	Cr	Ni	Mo	Ti	Nb	B	V	N	Als	Ca	PCM	CE
23	H	7	0.15	0.60	0.014	0.006	0.095	0.032	0.010	0.020	0.020	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26
	P	7	0.22	0.60	0.018	0.009	0.111	0.040	0.008	0.018	0.024	0.001	0.001	0.002	0.0004	0.001	-	-	0.002	0.26	0.33
	P	7	0.22	0.60	0.019	0.008	0.109	0.038	0.011	0.018	0.024	0.001	0.001	0.002	0.0003	0.001	-	-	0.001	0.25	0.32
179	H	7	0.16	0.58	0.018	0.010	0.122	0.042	0.020	0.040	0.030	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	0.27
	P	7	0.22	0.57	0.020	0.013	0.130	0.051	0.020	0.036	0.026	0.001	0.002	0.002	0.0004	0.001	-	-	0.002	0.26	0.33
	P	7	0.22	0.57	0.019	0.015	0.127	0.044	0.018	0.036	0.026	0.001	0.002	0.003	0.0003	0.001	-	-	0.002	0.26	0.33
69	H	7	0.15	0.61	0.018	0.010	0.090	0.035	0.020	0.030	0.030	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26
	P	7	0.19	0.60	0.022	0.012	0.105	0.041	0.017	0.030	0.029	0.001	0.001	0.002	0.0004	0.001	-	-	0.002	0.23	0.30
	P	7	0.19	0.60	0.020	0.013	0.104	0.039	0.018	0.029	0.027	0.001	0.001	0.002	0.0003	0.001	-	-	0.002	0.23	0.30

CRITERIOS DE ACEPTACION (Acceptance critera)	PRUEBA DE TENSION (Y.S.)	(T.S.)	% EL.	Y.S/T.S.	BEND	HARDNESS	IMPACTO ENERGY 1	2	3	AVG	SHEAR AREA 1	2	3	AVG	DWTT SHEAR AREA 1	2	AVG	GRAIN SIZE	C	Mn	P	S	Si	Al	Cu	Cr	Ni	Mo	Ti	Nb	B	V	N	Als	Ca	PCM	CE
MIN:	42000	60000	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAX:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	1.20	0.030	0.030	-	-	0.500	0.400	0.400	0.150	0.040	-	-	0.080	-	-	-	-	0.43
PROMEDIO (AVG.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRUEBA HIDROSTATICA: (hidrostatic test) — PRESION: (pressure) 1500 Psi — TIEMPO: (time) 10 sec

ULTRASONIDO(U.T.): (ultrasonic) — STANDARD DE REFERENCIA: J — REFERENCE STANDARD

PRUEBA DE APLASTAMIENTO: (flattening test) — 0° OK 90° OK

NORMALIZADO DE SOLDADURA: (heat treatment weld) — TEMPERATURA (temperature): 1600° F MIN (NO UNTEMPERED MARTENSITE REMAINS)

ESTANDAR DE REFERENCIA (REFERENCE STANDARD) — F: U.T. DRILLED HOLE 1/16", G: U.T. DRILLED HOLE 1/8", I: U.T. NOTCH N-5, J: U.T. NOTCH N-10 L: RT HOLE 1/16", N: RT HOLE 2-2T O: RT HOLE 2-4T. Barreno (Drilled Hole)=H Muesca (Notch)=N

ORIENTACION(orientation):
1. TRANSVERSAL (transverse)
2. LONGITUDINAL (longitudinal)

TAMAÑO (size)
3.RECTANGULAR(rectangular)
4.CILINDRICA(round bar) 0.500"
5.CILINDRICA(round bar) 0.350"

LOCALIZACION (location)
6. SOLDADURA (weld)
7. METAL BASE (base metal)
8. ZONA AFECTADA (h.a.z.)
9. LINEA DE FUSION (fusion line)

TIPO DE PRUEBA (type)
H: COLADA (heat)
P: PRODUCTO (product)
R: REMUESTREO (recheck)
T: UNIDAD DE PRUEBA (Test unit)

HACEMOS CONSTAR QUE EL MATERIAL DESCRITO HA SIDO FABRICADO, MUESTREADO, PROBADO E INSPECCIONADO DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION MENCIONADA, Y QUE LOS RESULTADOS SON COMO APARECEN EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA.
(WE HEREBY VERIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MANUFACTURED, SAMPLED, TESTED AND INSPECTED IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATION MENTIONED AND THAT THESE TEST RESULT ARE AS THEY APPEAR IN RECORDS OF THE COMPANY).

Control de Calidad (Quality Control)
Ing. Samuel Moreno Laguna.

TUBACERO, S. DE R.L. DE C.V. 04