Tubacero

Ave. Guerrero N° 3729 Nte.
Col. Del Norte
Monterrey N.L. México
C.P. 64500
Tel: (81) 83055555

CONSTANCIA DE INSPECCION
INSPECTION CONSTANCY

N° CONSTANCIA (CONSTANCY N°):	**152028**
CLIENTE (CUSTOMER):	PLESA ANÁHUAC Y CÍAS., S.A. DE C.V.
ORDEN DE COMPRA (PURCHASE ORDER):	22713
DIRECCION (ADDRESS):	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-O COL. SAN FCO. CHILPAN TULTITLÁN, EDO. DE MÉXICO. C.P. 54940

ORDEN DE PREPARACION (PREPARATION ORDER)	ORDEN DE TRABAJO (JOB ORDER)	DIAMETRO (SPECIFIED OUTSIDE DIAMETER)	ESPESOR (SPECIFIED WALL THICKNESS)	ESPECIFICACION (SPECIFICATION)	GRADO (PIPE GRADE)	CONDICION DE ENTREGA (DELIVERY CONDITION)	PSL (PSL)	TIPO DE TUBO (TYPE OF PIPE)	PROVEEDOR (SUPPLIER)	FECHA (DATE)
SB-221-2015	33682	14.000"	0.250"	API 5L 45 ED. ED./A.S.T.M.	X-42/B/A53B	-	1	HFW/ERW	AHMSA	17/12/15

N° DE TUBO/ N° DE SERIE QUALIFICATION (PIPE NUMBER)	NUMERO COLADA (NUMBER) (HEAT)	ENSAYO DE TENSION (TENSILE TEST) A	B	C	D	UNIDADES (UNITS) PSI (YS)	(TS)	TAMAÑO (SIZE): 14 % E	Y.S/T.S	ENSAYO DOBLEZ GUIADO (GUIDED BEND TESTS) D	*
223	152642	-	1	T	4 5	57000	77800 73000	38	0.78	-	-
29	229660	-	1	T	4 5	57500	72600 72500	38	0.79	-	-
10	252626	-	1	T	4 5	50000	72600 65500	36	0.76	-	-
CRITERIO DE ACEPTACION (ACCEPTANCE CRITERIA) * MIN:					-	42100	60200	26	-	-	-
** MAX:					-	-	-	-	-	-	-
***					-	-	-				

ENSAYO DE IMPACTO CHARPY (CHARPY IMPACT TEST) — TEMPERATURA DE ENSAYO (TEST TEMPERATURE): ; TAMAÑO (SIZE): ; ENERGIA (ENERGY): JOULES; TIPO (TYPE): 3

ENSAYO DWT (DWT TEST) — TEMPERATURA DE ENSAYO (TEST TEMPERATURE): ; TIPO (TYPE): 2

N° DE TUBO	CHARPY D	1	2	3	PROMEDIO (AVG.)	TIPO 1	2	3	PROMEDIO (AVG.)	DWT F	D	1	2	PROMEDIO (AVG.)
223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ENSAYO DE DUREZA (HARDNESS TEST)

N° DE TUBO	C	G	METAL BASE (Base metal)	ZONA AFECTADA (HEAT AFFECTED ZONES)			SOLDADURA (WELD)			ZONA AFECTADA (HEAT AFFECTED ZONES)			METAL BASE (Base metal)	TAMAÑO DE GRANO GRAIN SIZE
223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ANALISIS QUIMICO (%) CHEMICAL ANALYSIS (%)

N° DE TUBO	C	C	Mn	P	S	Si	Al	Cu	Cr	Ni	Mo	Ti	Nb	B	V	N	Als	Ca	Pcm	CE	Nb+V	V+Nb+Ti
223	H	0.17	0.83	0.014	0.005	0.13	0.042	0.020	0.030	0.025	0.009	0.003	0.000	0.0001	0.002	-	-	-	0.22	0.32	-	-
	P	0.17	0.82	0.014	0.005	0.12	0.042	0.021	0.031	0.024	0.008	0.003	0.000	0.0001	0.002	-	-	-	0.22	0.32	0.00	0.01
	P	0.16	0.83	0.013	0.005	0.13	0.043	0.020	0.030	0.025	0.009	0.003	0.000	0.0001	0.002	-	-	-	0.21	0.31	0.00	0.01
29	H	0.14	0.72	0.020	0.006	0.14	0.038	0.013	0.012	0.013	0.002	0.003	0.000	0.0005	0.003	-	-	-	0.19	0.27	-	-
	P	0.14	0.72	0.020	0.006	0.14	0.038	0.013	0.012	0.013	0.002	0.003	0.000	0.0005	0.003	-	-	-	0.19	0.27	0.00	0.01
	P	0.15	0.73	0.021	0.005	0.13	0.038	0.012	0.011	0.014	0.002	0.002	0.000	0.0005	0.002	-	-	-	0.20	0.28	0.00	0.00
10	H	0.16	0.85	0.011	0.006	0.12	0.040	0.017	0.022	0.019	0.006	0.004	0.000	0.0001	0.003	-	-	-	0.21	0.31	-	-
	P	0.17	0.85	0.012	0.006	0.12	0.040	0.016	0.020	0.019	0.006	0.003	0.000	0.0001	0.003	-	-	-	0.22	0.32	0.00	0.01
	P	0.17	0.84	0.011	0.006	0.11	0.041	0.017	0.021	0.018	0.005	0.004	0.000	0.0001	0.003	-	-	-	0.22	0.32	0.00	0.01
MIN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAX		0.26	1.20	0.030	0.030	-	-	0.400	0.400	0.400	0.150	-	-	0.001	0.080	-	-	-	-	-	0.06	0.15
***		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRUEBA HIDROSTATICA (HYDROSTATIC TEST):	PRESION: (PRESSURE): 1280 Psi TIEMPO DE PRUEBA (HOLDING TIME) 5 s	
PRUEBA DE ULTRASONIDO: (ULTRASONIC TEST):	ESTANDAR DE REFERENCIA (REFERENCE STANDARD) 29	
METODO DE PND EN SOLDADURA: (METHOD OF WELD NDE):	SOLDADURA LONGITUDINAL (LONGITUDINAL WELD)	RAYOS X (X RAY) (RT) INDICADOR DE CALIDAD DE IMAGEN (IQI): N/A TIPO Y TAMAÑO (TYPE AND SIZE)
	JUNTAS (JOINTERS WELDS)	RAYOS X TIEMPO REAL (X RAY) (RT) INDICADOR DE CALIDAD DE IMAGEN (IQI): N/A TIPO Y TAMAÑO (TYPE AND SIZE): N/A
TRATAMIENTO TERMICO SOLDADURA: (HEAT TREATMENT WELD):	TEMPERATURA (TEMPERATURE) MIN. 1600 F	
PRUEBA DE APLASTAMIENTO: (FLATTENING TEST):	0° OK 90° OK	

REV.7 Sep.-13

CLAVE (KEY):

A. %FACTOR DE EXPANSION PARA TUBERIA EXPANDIDA EN FRIO:
%(EXPANSION FACTOR FOR COLD-EXPANDED PIPE):

B. TIPO (TYPE):
1 MUESTRA EN TIRA (STRIP TEST PIECE)
2 APLANADO (FLATTENED)
3 SIN APLANAR (UNFLATTENED)

C. FRECUENCIA DE PRUEBA (FREQUENCY OF TEST):
H. COLADA (HEAT)
P PRODUCTO (PRODUCT)
R REMUESTREO (RETESTING)
T. UNIDAD DE PRUEBA (TEST UNIT)

CRITERIOS DE ACEPTACION (ACEPTANCE CRITERIA):
* CUALQUIER COLADA (ANY HEAT)
** PROMEDIO DE LAS COLADAS (ALL HEAT AVERAGE)
*** PROMEDIO MINIMO DE LAS COLADAS (ALL HEAT AVERAGE MIN.)

D. LOCALIZACION Y ORIENTACION (ORIENTATION AND LOCATION): (THE SOURCE)
4 CORDON DE SOLDADURA (SEAM WELD) 1W
5. CUERPO DEL TUBO (PIPE BODY) 1T180
6 CUERPO DEL TUBO (PIPE BODY) 1L90
7. CORDON DE SOLDADURA (SEAM WELD) 3W
8 CUERPO DEL TUBO (PIPE BODY) 3T90
9 CORDON DE SOLDADURA (SEAM WELD) 3 HAZ
10. CUERPO DEL TUBO (PIPE BODY) 2T90
11. 2W
12 TRANSVERSAL (TRANSVERSE)
13. LONGITUDINAL (LONGITUDINAL)

E. SIZE (TAMAÑO)
14. 1.500" X 0.250"
15. CILINDRICA (ROUND BAR) 0.500"
16. CILINDRICA (ROUND BAR) 0.350"
17 FULL SIZE (COMPLETO)
18. 3/4"
19. 2/3"
20. 1/2"

F: TIPO DE RANURA DWTT (DWTT TYPE OF NOTCH):
21 CHEVRON (CHEVRON)
22 PRENSADA (PRESSED)

G: LOCALIZACION (LOCATION):
23 EXTERIOR (OUTSIDE)
24. INTERIOR (INSIDE)
25 CENTER (CENTRO)

H: ESTANDAR DE REFERENCIA (REFERENCE STANDARD):
26 BARRENO (DRILLED HOLE) 1/16"
27. RANURA RECTANGULAR (RECTANGULAR NOTCH N-5)
28 BARRENO 1,2 mm DIAMETER MID-WALL STANDARDIZATION
29 RANURA RECTANGULAR (RECTANGULAR NOTCH) N-10
30 BARRENO (DRILLED HOLE) 3.2 mm

NOTAS (NOTES):

HACEMOS CONSTAR QUE EL MATERIAL DESCRITO HA SIDO FABRICADO, MUESTREADO, PROBADO E INSPECCIONADO DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION API 5L 45 ED /A.S.T.M. Y QUE LOS RESULTADOS SON COMO APARECEN EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑÍA.

(WE HEREBY VERIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MANUFACTURED, SAMPLED TESTED AND INSPECTED IN ACCORDANCE WITH API 5L 45 ED./A.S.T.M. AND THAT THESE TEST RESULT, ARE AS THEY APPER IN RECORDS OF THE COMPANY)

Lic. Enrique Padrón Navarro
CED. PROF 5573552
JEFE DE LABORATORIO (HEAD OF LABORATORY)

CONTROL DE CALIDAD TUBACERO, S. DE R.L. DE C.V. 04

F-TUME-030