



Industrial de Válvulas, S.A. de C.V.

Industria Ite 16 S/N Fracc. Industrial el Trébol de Tepetzotlán, Estado de México, México C.P. 54610

CERTIFICATE OF MATERIALS & TEST REPORT (CMTR)
(CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES Y REPORTE DE PRUEBAS CMTR)
ACCORDING TO EN 10204 TYPE 3.1

No. código interno (Product Code Nr.): **AR030BA08MANA1B**

Fecha (Date): November 14, 2016

Clientes (Customer): PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A DE C.V.

Partida (Customer Item): 10 Pedido Interno No (Walworth Sales Nr.): D000060694

No. Serie (Serial Number): **V148R2976**

No. De Tag (Tag Number):

No. Pedido del Cliente (Customer PO Nr.): 24526

Línea de producto (Product line.): Cast Steel / Acero Fundido

Tipo de válvula (Type of valve): Check Type Swing/Retencion

Diámetro (Nominal diameter): 3

Presión clase (Pressure class.): 150

Extremos (Ends): RF

Cuerpo (Body): WCB

Interiores (Trim): #08 (API); (UT)

Figura No (Figure Nr.): FIG 5341

Partida (Item): 10

Operación(Operation): N/A

Anexo No. (Annex Nr.): 000000

Otros (Other requirements):

COMPOSICION QUIMICA EN % (CHEMICAL COMPOSITION %)


Parte (Component)	Material (Material)	Colada (Heat)	% C	% Mn	% P	% S	% Si	% Ni	% Cr	% Mo	% Cu	% V	%	%	%	
CUERPO (BODY)	ASTM_A_216_GR_WCB	H5654	0.194	0.980	0.020	0.020	0.408	0.041	0.084	0.013	0.025	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
DISCO 1 (DISC 1)	ASTM_A_216_GR_WCB	H5683	0.203	0.899	0.021	0.024	0.374	0.029	0.081	0.020	0.062	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
TAPA 1 (COVER 1)	ASTM_A_216_GR_WCB	H5653	0.194	0.791	0.024	0.023	0.368	0.037	0.071	0.019	0.065	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000

PROPIEDADES MECANICAS (MECHANICAL TESTING)

Parte (Component)	Colada (Heat)	Condición de TT Normalizado & revenido Heat Treatment condition (Normalized & tempered)	Cedencia (Yield strength) (Kpsi)	Tensión (Tensile strength) (Kpsi)	Alar. En 2" (% min) (Elong. in 2") (% min)	Reduccion de area (Reduction of area) (% min)	Dureza (Hardness) (Bhn)	Prueba Impacto (Impact Test) (Joules)
CUERPO (BODY)	H5654	(910-940) °C, NORMALIZADO (RECOCIDO) 850 °C ENFRÍAMIENTO CON AIRE (AIR COOL); (910-940) °C, NORMALIZE (ANNEAL) 850 °C AIR COOL	42.7750	89.9000	44	60	167	1st 2nd 3rd AVG 0 0 0 0
DISCO 1 (DISC 1)	H5683	(910-940) °C, NORMALIZADO (RECOCIDO) 850 °C ENFRÍAMIENTO CON AIRE (AIR COOL); (910-940) °C, NORMALIZE (ANNEAL) 850 °C AIR COOL	43.9350	84.9700	42	43	155	0 0 0 0
TAPA 1 (COVER 1)	H5653	(910-940) °C, NORMALIZADO (RECOCIDO) 850 °C ENFRÍAMIENTO CON AIRE (AIR COOL); (910-940) °C, NORMALIZE (ANNEAL) 850 °C AIR COOL	44.6600	78.8800	40	51	161	0 0 0 0

PRUEBAS DE PRESIÓN DE ACUERDO CON API 6D (PRESSURE TEST IN ACCORDANCE WITH API 6D)

TIPO DE PRUEBA (Type of test)	PRESION (Pressure) (Psi)	TIEMPO (Duration) (min)	RESULTADO (Result)	TIPO DE PRUEBA (Type of test)	RESULTADO (Result)
HIDROSTATICA DE CASCO (HYDROSTATIC SHELL)	450	2 min	ACEPTADO (ACCEPTED)		
PRUEBA HIDROSTATICA SELLO 1 (HIGH PRESSURE CLOSURE SIDE 1)	315	2 min	ACEPTADO (ACCEPTED)		



Certificamos que este producto ha sido diseñado, fabricado y probado de acuerdo con nuestro sistema de administración de calidad y con los requisitos establecidos en una o más de las siguientes normas en su última edición. (We hereby certify this product has been designed, manufactured and tested according to our quality management system and requirements stated in one or more of the following standards on their latest edition).

DESIGN AND TEST IN ACCORDANCE WITH: API 6D- SPECIFICATION FOR PIPELINE AND PIPING VALVES