A01 STOMANA INDUSTRY S.A.
1. Vladaysko Vastanie Str.
2304. Pernik, BULGARIA

471	81746A0301	0		31,75	2438	6096	1 1/4	96	240	3 704	81746	81746A	A36		AR	81746A0101	294	449	23	T		0	0	0	0			0		
472	81747B0501	0		31,75	2438	6096	1 1/4	96	240	3 704	81747	81747B	A36		AR	81747B0601	276	442	23	T		0	0	0	0			0		
473	81747B0601	0		31,75	2438	6096	1 1/4	96	240	3 704	81747	81747B	A36		AR	81747B0601	276	442	23	T		0	0	0	0			0		
474	81747B0701	0		31,75	2438	6096	1 1/4	96	240	3 704	81747	81747B	A36		AR	81747B0601	276	442	23	T		0	0	0	0			0		
475	81687D2101	0		38,1	1829	6096	1 1/2	72	240	3 335	81687	81687D	A36		AR	81687D2301	282	439	22	T		0	0	0	0			0		
476	81687D2201	0		38,1	1829	6096	1 1/2	72	240	3 335	81687	81687D	A36		AR	81687D2301	282	439	22	T		0	0	0	0			0		
477	81687D2301	0		38,1	1829	6096	1 1/2	72	240	3 335	81687	81687D	A36		AR	81687D2301	282	439	22	T		0	0	0	0			0		
478	81687D2401	0		38,1	1829	6096	1 1/2	72	240	3 335	81687	81687D	A36		AR	81687D2301	282	439	22	T		0	0	0	0			0		
479	81691A0101	0		38,1	1829	6096	1 1/2	72	240	3 335	81691	81691A	A36		AR	81691A0201	294	440	21	T		0	0	0	0			0		
480	81691A0201	0		38,1	1829	6096	1 1/2	72	240	3 335	81691	81691A	A36		AR	81691A0201	294	440	21	T		0	0	0	0			0		
481	81691A0301	0		38,1	1829	6096	1 1/2	72	240	3 335	81691	81691A	A36		AR	81691A0201	294	440	21	T		0	0	0	0			0		
482	81691A0401	0		38,1	1829	6096	1 1/2	72	240	3 335	81691	81691A	A36		AR	81691A0201	294	440	21	T		0	0	0	0			0		
483	81691A0501	0		38,1	1829	6096	1 1/2	72	240	3 335	81691	81691A	A36		AR	81691A0201	294	440	21	T		0	0	0	0			0		
484	81691A0601	0		38,1	1829	6096	1 1/2	72	240	3 335	81691	81691A	A36		AR	81691A0201	294	440	21	T		0	0	0	0			0		
485	81691A0701	0		38,1	1829	6096	1 1/2	72	240	3 335	81691	81691A	A36		AR	81691A0201	294	440	21	T		0	0	0	0			0		
486	81691A0801	0		38,1	1829	6096	1 1/2	72	240	3 335	81691	81691A	A36		AR	81691A0201	294	440	21	T		0	0	0	0			0		
487	81768D1401	0		38,1	2438	6096	1 1/2	96	240	4 445	81768	81768D	A36		AR	81768D1401	282	435	20	T		0	0	0	0			0		
488	81768D1501	0		38,1	2438	6096	1 1/2	96	240	4 445	81768	81768D	A36		AR	81768D1401	282	435	20	T		0	0	0	0			0		
489	81768D1701	0		38,1	2438	6096	1 1/2	96	240	4 445	81768	81768D	A36		AR	81768D1401	282	435	20	T		0	0	0	0			0		
490	81768D1801	0		38,1	2438	6096	1 1/2	96	240	4 445	81768	81768D	A36		AR	81768D1401	282	435	20	T		0	0	0	0			0		

*Lo=8 in.

No	B07 Heat / Cast Nr	Deoxidation Method	/ C71 / Chemical composition / % /																
			C	Si	Mn	P	S	N	Cu	Cr	Ni	Mo	Al	V	Ti	Nb	W	As	Ceq
1	81694		0.140	0.250	0.910	0.018	0.016	0.006	0.270	0.140	0.070	0.013	0.025	0.005	0.021	0.000	0.000	0.024	0.346
2	81713		0.130	0.230	0.910	0.012	0.005	0.010	0.260	0.150	0.090	0.014	0.038	0.003	0.025	0.001	0.001	0.011	0.338
3	81747		0.130	0.250	0.920	0.013	0.011	0.008	0.190	0.100	0.090	0.031	0.030	0.006	0.030	0.001	0.000	0.008	0.329
4	81687		0.130	0.240	0.900	0.014	0.013	0.011	0.300	0.090	0.090	0.017	0.034	0.004	0.034	0.001	0.000	0.011	0.328
5	81711		0.130	0.230	0.890	0.012	0.008	0.009	0.250	0.110	0.090	0.017	0.035	0.003	0.031	0.001	0.001	0.011	0.327
6	81730		0.160	0.260	1.070	0.014	0.005	0.009	0.270	0.130	0.100	0.021	0.029	0.038	0.030	0.000	0.001	0.012	0.401
7	81856		0.160	0.250	1.100	0.010	0.005	0.009	0.230	0.070	0.080	0.015	0.034	0.035	0.027	0.000	0.000	0.008	0.388
8	81855		0.160	0.290	1.090	0.011	0.007	0.009	0.240	0.080	0.080	0.017	0.045	0.036	0.038	0.000	0.000	0.008	0.390
9	81875		0.130	0.230	0.930	0.011	0.005	0.007	0.270	0.100	0.090	0.016	0.030	0.006	0.024	0.000	0.001	0.010	0.333
10	81769		0.140	0.250	0.920	0.015	0.015	0.009	0.250	0.090	0.110	0.042	0.033	0.007	0.035	0.000	0.001	0.011	0.345
11	81748		0.130	0.250	0.910	0.014	0.012	0.008	0.280	0.090	0.120	0.032	0.033	0.007	0.027	0.000	0.001	0.010	0.334
12	81753		0.130	0.230	0.910	0.015	0.011	0.010	0.290	0.140	0.100	0.019	0.026	0.005	0.022	0.001	0.002	0.011	0.341
13	81751		0.120	0.210	0.910	0.019	0.013	0.009	0.260	0.200	0.100	0.024	0.037	0.005	0.032	0.001	0.003	0.010	0.342
14	81757		0.120	0.230	0.920	0.016	0.013	0.009	0.290	0.160	0.110	0.023	0.036	0.004	0.031	0.000	0.002	0.011	0.337
15	81709		0.140	0.240	0.920	0.014	0.007	0.011	0.240	0.110	0.090	0.019	0.030	0.004	0.030	0.000	0.001	0.010	0.342
16	81728		0.160	0.240	0.980	0.016	0.010	0.008	0.240	0.050	0.090	0.016	0.040	0.039	0.029	0.000	0.000	0.016	0.366
17	81693		0.130	0.240	0.890	0.020	0.016	0.009	0.260	0.340	0.080	0.015	0.037	0.006	0.023	0.000	0.000	0.021	0.373
18	81691		0.130	0.240	0.900	0.019	0.017	0.010	0.270	0.130	0.080	0.016	0.030	0.004	0.024	0.001	0.001	0.009	0.333
19	81683		0.140	0.240	0.890	0.015	0.009	0.011	0.330	0.110	0.090	0.014	0.025	0.004	0.034	0.001	0.001	0.012	0.342
20	81755		0.140	0.250	0.910	0.020	0.008	0.009	0.290	0.190	0.100	0.025	0.026	0.006	0.027	0.001	0.002	0.010	0.362
21	81839		0.130	0.270	0.850	0.012	0.006	0.010	0.260	0.140	0.090	0.017	0.031	0.004	0.033	0.001	0.001	0.010	0.327
22	81854		0.170	0.250	1.000	0.011	0.008	0.010	0.260	0.130	0.090	0.017	0.054	0.035	0.034	0.001	0.000	0.008	0.396
23	A6309		0.120	0.220	0.880	0.010	0.011	0.010	0.310	0.070	0.100	0.018	0.038	0.004	0.027	0.001	0.000	0.012	0.312
24	81768		0.130	0.230	0.940	0.014	0.014	0.010	0.250	0.090	0.090	0.018	0.036	0.006	0.033	0.000	0.002	0.010	0.332
25	81746		0.130	0.230	0.900	0.014	0.009	0.010	0.240	0.150	0.090	0.023	0.042	0.007	0.039	0.001	0.000	0.008	0.338

STOMANA INDUSTRY S.A.