

SIDERÚRGICA TULTITLÁN S.A. DE C.V.

Calle 3, S/N
Col. Independencia
Tultitlán Edo. de México
C.P. 54914
Tel. Fax. 56-94-00-44

INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD
Ensayes Mecánicos y Químicos.



SIDERTUL.



Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Folio: 60 804

Fecha: 02 de Abril del 2007

Nuestro Pedido Número	Cota Número	Grado	Producto	Dimensión		Longitud m	C %	Mn %	S %	P %	Esfuerzo de Fluencia		Resistencia a la Tensión		Alargamiento %	Mandril Ø	Doblez 180°
				mm	pulgadas						MPa	kgf/mm ²	MPa	kgf/mm ²			
6 317	92634	50	ÁNGULO	38,1 X 4,8	1 1/2 X 3/16"	6,10	0,24	0,68	0,035	0,011	384	39,14	542	55,29	25,5	N/A	N/A
	92625	50	ÁNGULO	38,1 X 4,8	1 1/2 X 3/16"	6,10	0,25	0,99	0,034	0,014	409	41,71	589	60,03	24,5	N/A	N/A

Observaciones: 92 634 %Cr 0,16 %Ni 0,06 %Cu 0,20 %Si 0,18
92 625 %Cr 0,12 %Ni 0,06 %Cu 0,17 %Si 0,28

No. DE REMISION: 154 773

Nota:

Ensayos realizados de acuerdo a la Norma:

<input type="checkbox"/>	NMX-C-407-ONNCCCE	<input checked="" type="checkbox"/>	NMX-B-252
<input type="checkbox"/>	NMX-B-113	<input checked="" type="checkbox"/>	ASTM A 370
<input checked="" type="checkbox"/>	NMX-B-172	<input checked="" type="checkbox"/>	ASTM E 415
<input type="checkbox"/>	NMX-B-434		

Cumple con la Norma:

<input type="checkbox"/>	NMX-C-407-ONNCCCE,	<input checked="" type="checkbox"/>	ASTM A 615/A 615M
<input checked="" type="checkbox"/>	NMX-B-252	<input checked="" type="checkbox"/>	ASTM A 529/A 529M
<input type="checkbox"/>	NMX-B-254		

Prohíbase la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización de Siderúrgica Tultitlán S.A. de C.V.

ST F CC 1 06
Nivel de Revisión: 05

HOJA 1 DE 1

Retención: 2 Años

Rodrigo García P. Jefe de C. Calidad
Autoriza: Nombre Puesto
Firma