SIDERTUL®

SIDERÚRGICA TULTITLÁN S.A. DE C.V.
Calle 3, S/N
Col. Independencia
Tultitlán Edo. de México
C.P. 54914
Tel. Fax. 58-94-00-44

INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD

Ensayes Mecánicos y Químicos.

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001:2000 SGS
Certificate No. Q16291

Cliente : PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Folio: 60 925

Fecha: 11 de Abril del 2007

Nuestro Pedido Número	Colada Número	Grado	Producto	Dimensión		Longitud	C	Mn	S	P	Esfuerzo de Fluencia		Resistencia a la Tensión		Alargamiento	∅	Doblez
				mm	pulgadas	m	%	%	%	%	MPa	kgf/mm²	MPa	kgf/mm²	%	Mandril	180 º
6 317	92761	50	ÁNGULO	76,2 X 6,3	3 X 1/4"	12,20	0,26	0,92	0,034	0,016	408	41,61	608	61,97	25,0	N/A	N/A

Observaciones: 92 761 %Cr 0,11 %Ni 0,06 %Cu 0,17 %Si 0,24

No.DE REMISION: 154 900

Nota:

Ensayos realizados de acuerdo a la Norma:

- [.] NMX-C-407-ONNCCE
- [.] NMX-B-113
- [X] NMX-B-172
- [.] NMX-B-434
- [X] NMX-B-252
- [X] ASTM A 370
- [X] ASTM E 415

Cumple con la Norma:

- [.] NMX-C-407-ONNCCE,
- [X] NMX-B-252
- [.] NMX-B-254
- [X] ASTM A 6/A 6M
- [.] ASTM A 36/A 36M
- [X] ASTM A 529/A 529M
- [ ] ASTM A 615/A 615M

Rodrigo García P. — Jefe de C. Calidad

Autoriza: Nombre Puesto Firma

Prohibida la reproducción total o parcial de este Informe, sin autorización de Siderúrgica Tultitlán S.A. de C.V.

ST F CC 04 06
Nivel de Revisión: 05

Retención: 2 Años