



SIDERÚRGICA TULTILTLÁN S.A. DE C.V.

Calle 3, S/N
Col. Independencia
Tultitlán Edo. de México
C.P. 54914
Tel. Fax. 58-94-00-44

INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD

Ensayes Mecánicos y Químicos.



Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Folio: 62 620

Fecha: 31 de Mayo del 2007

Nuestro Pedido Número	Cola da Número	Grado	Producto	Dimensión		Longitud m	C %	Mn %	S %	P %	Esfuerzo de Fluencia		Resistencia a la Tensión		Alargamiento %	Mandril	Doble z 180°
				mm	pulgadas						MPa	kgf/mm ²	MPa	kgf/mm ²			
6 636	93647	50	ANGULO	63,5 X 4,8	2 1/2 X 3/16"	6,10	0,26	0,86	0,031	0,015	414	42,24	616	62,82	25,0	N/A	N/A
	93648	50	ANGULO	63,5 X 4,8	2 1/2 X 3/16"	6,10	0,24	1,05	0,033	0,024	414	42,23	609	62,05	23,0	N/A	N/A

Observaciones: 93 647 %Cr 0,12 %Ni 0,06 %Cu 0,20 %Si 0,21
93 648 %Cr 0,15 %Ni 0,07 %Cu 0,22 %Si 0,21

No. DE REMISION: 156 654

Nota: Ensayos realizados de acuerdo a la Norma:
 NMX-C-407-ONNCC
 NMX-B-252
 ASTM A 370
 ASTM E 415
 NMX-B-113
 NMX-B-172
 NMX-B-434

Cumple con la Norma:
 NMX-C-407-ONNCC
 NMX-B-252
 NMX-B-254
 ASTM A 615M
 ASTM A 36/A 36M
 ASTM A 529/A 529M
 ASTM A 615/A 615M

Autoriza: Nombre: Rodrigo Garcia P. Puesto: Jefe de C. Calidad
 Firma:

Prohibida la reproducción total o parcial de este Informe, sin autorización de Siderúrgica Tultitlán S.A. de C.V.