


SIDERÚRGICA TULTILÁN S.A. DE C.V.



Calle 3, S/N
Col. Independencia
Tultitlán Edo. de México
C.P. 54914
Tel. Fax. 58-94-00-44

INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD

Ensayes Mecánicos y Químicos.



Cliente : PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Folio: 52 964

Fecha: 04 de Agosto del 2006

Nuestro Pedido Número	Colada Número	Grado	Producto	Dimensión		Longitud m	C %	Mn %	S %	P %	Esfuerzo de Fluencia		Resistencia a la Tensión		Alargamiento %	Mandril	Doblez 180 °
				mm	pulgadas						MPa	kgf/mm ²	MPa	kgf/mm ²			
5 170	88 778	50	ÁNGULO	63,5 X 6,3	2 1/2 X 1/4"	6,10	0,26	0,85	0,037	0,020	405	41,25	599	61,04	26,5	N/A	N/A

Observaciones: 88 778 %Cr 0,11 %Ni 0,10 %Cu 0,29 %Si 0,25

No.DE REMISION: 146 556

Nota:

Ensayes realizados de acuerdo a la Norma:

- NMX-C-407-ONNCCE
- NMX-B-113
- NMX-B-172
- NMX-B-434
- ASTM A 615/A 615M
- ASTM A 36/A 36M
- ASTM A 529/A 529M
- ASTM A 615/A 615M

Cumple con la Norma:

- NMX-C-407-ONNCCE
- NMX-B-252
- NMX-B-254
- ASTM A 615/A 615M
- ASTM A 36/A 36M
- ASTM A 529/A 529M
- ASTM A 615/A 615M

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización de Siderúrgica Tultitlán S.A. de C.V.

Rodrigo García P. Jefe de C. Calidad

Autoriza: Nombre Puesto

Firma