


ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U.
 ArcelorMittal Europe – Long Products
 CARRETERA MADRID - IRUN, KM. 419
 20212 OLABERRIA (Guipúzcoa)
 TELEF. (943) 80.50.00 - FAX (943) 88.04.04



MILL TEST CERTIFICATE

OLA P-47478

DISCHARGE ADDRESS		CUSTOMER	
Plesa Anahuac Y Cias, S.A. de C.V. Av. Valle de las Alamedas 66-O Col. S. Francisco Chilpan, Tul MEXICO		Plesa Anahuac Y Cias, S.A. de C.V. Av. Valle de las Alamedas 66-O Col. S. Francisco Chilpan, Tul MEXICO	
SHIPPED AND CERTIFIED BY		CREDIT NUMBER	PORT OF LOADING
ARCELORMITTAL OLABERRIA CARRETERA MADRID - IRUN, KM. 419 20212 OLABERRIA (Guipúzcoa) TELEF. (943) 80.50.00 - FAX (943) 88.04.04			BILBAO, SPAIN
		PORT OF DISCHARGE	VESSEL
		VERACRUZ	MACCOA
OUR REFERENCE	CONTRACT NUMBER	ORDER NUMBER	DATE
P1704510	01-E-53458 / 1700021701	22344	30/11/2015

Material: WF Vigas,

El exportador de los productos incluidos en el presente documento,
 Autorización aduanera no.

ARCELORMITTAL GUIPUZKOA, S.L.U. ES/20/0040/03

Declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos
 productos gozan de un origen preferencial ESPAÑA

SIZE	LENGTH	BUNDLES	PIECES BUNDLES	TOTAL PIECES	WEIGHT BUNDLES	TOTAL WEIGHT	HEAT
+ / RED							
WF BEAMS 10x39	40'	4	8	32	5661	22.644	162124,162125

TOTAL BUNDLES 4 TOTAL WEIGHT 22.644 Kg.

A02 EN 10204/3.1		CSA G40.21 50W/ASTM A572 G50/A992/A6													(B01/B02/B03) A03			
COLADA HEAT	COMPOSICION QUIMICA (%)															CHEMICAL COMPOSITION (%)		
	C	Mn	Si	P	S	V	Cr	Ni	Mo	Cu	Nb	Sn	Al	CEV				
B06 162124	,096	,710	,180	,020	,020	,046	,120	,180	,026	,330	,003	,022	,001	,29				
162125	,084	,690	,170	,023	,021	,044	,120	,170	,027	,340	,003	,021	,001	,27				
MATERIAL SIZE	COLADA HEAT	PROPIEDADES MECANICAS						MECHANICAL PROPERTIES										
		ReH MPa		Rm MPa		A% L0=8"		C11		C12		C13						
B11 WF BEAMS 10x39	B06 162124	376		376		489		474		22,4		21,8						
WF BEAMS 10x39	162125	367		359		478		471		23,7		23,5						

2 análisis


D01: Certificamos que los aceros arriba indicados han sido satisfactoriamente probados de acuerdo con la especificación.

B06: Marca AMO

Responsable del Departamento de Calidad Z01

Lorenzo Zabala

ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U.
 ArcelorMittal Europe – Long Products
 CARRETERA MADRID - IRUN, KM. 419
 20212 OLABERRIA (Guipúzcoa)
 TELEF. (943) 80.50.00 - FAX (943) 88.04.04



MILL TEST CERTIFICATE

OLA P-47478

DISCHARGE ADDRESS		CUSTOMER	
Plesa Anahuac Y Cias, S.A. de C.V. Av. Valle de las Alamedas 66-O Col. S. Francisco Chilpan, Tul MEXICO		Plesa Anahuac Y Cias, S.A. de C.V. Av. Valle de las Alamedas 66-O Col. S. Francisco Chilpan, Tul MEXICO	
SHIPPED AND CERTIFIED BY		CREDIT NUMBER	PORT OF LOADING
ARCELORMITTAL OLABERRIA CARRETERA MADRID - IRUN, KM. 419 20212 OLABERRIA (Guipúzcoa) TELEF. (943) 80.50.00 - FAX (943) 88.04.04			BILBAO, SPAIN
		PORT OF DISCHARGE	VESSEL
		VERACRUZ	MACCOA
OUR REFERENCE	CONTRACT NUMBER	ORDER NUMBER	DATE
P1704510	01-E-53458 / 1700021701	22344	30/11/2015

Material: WF Vigas,

El exportador de los productos incluidos en el presente documento,
 Autorización aduanera no.

ARCELORMITTAL GUIPUZKOA, S.L.U. ES/20/0040/03

Declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos
 productos gozan de un origen preferencial ESPAÑA

SIZE	LENGTH	BUNDLES	PIECES BUNDLES	TOTAL PIECES	WEIGHT BUNDLES	TOTAL WEIGHT	HEAT
+/RED							
WF BEAMS 14x38	40'	2	6	12	4137	8.274	161501
WF BEAMS 14x38	40'	1	2	2	1379	1.379	161501

TOTAL BUNDLES 3 TOTAL WEIGHT 9.653 Kg.

A02 EN 10204/3.1		CSA G40.21 50W/ASTM A572 G50/A992/A6													(B01/B02/B03) A03		
COLADA HEAT	COMPOSICION QUIMICA (%)															CHEMICAL COMPOSITION (%)	
	C	Mn	Si	P	S	V	Cr	Ni	Mo	Cu	Nb	Sn	Al	CEV			
B06 161501	,092	,720	,170	,017	,023	,043	,140	,170	,027	,310	,003	,025	,001	,29			
MATERIAL SIZE	COLADA HEAT	PROPIEDADES MECANICAS						MECHANICAL PROPERTIES					A%				
		ReH MPa		Rm MPa		A% L0=8"											
B11 WF BEAMS 14x38	B06 161501	C11 377		C12 369		C13 500		C12 496		C13 23,2		C13 22,6					


1 análisis

D01: Certificamos que los aceros arriba indicados han sido satisfactoriamente probados de acuerdo con la especificación.
 B06: Marca AMO

Responsable del Departamento de Calidad Z01

Lorenzo Zabala

ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U.
 ArcelorMittal Europe – Long Products
 CARRETERA MADRID - IRUN, KM. 419
 20212 OLABERRIA (Guipúzcoa)
 TELEF. (943) 80.50.00 - FAX (943) 88.04.04



MILL TEST CERTIFICATE

OLA P-47478

DISCHARGE ADDRESS		CUSTOMER	
Plesa Anahuac Y Cias, S.A. de C.V. Av. Valle de las Alamedas 66-O Col. S. Francisco Chilpan, Tul MEXICO		Plesa Anahuac Y Cias, S.A. de C.V. Av. Valle de las Alamedas 66-O Col. S. Francisco Chilpan, Tul MEXICO	
SHIPPED AND CERTIFIED BY		CREDIT NUMBER	PORT OF LOADING
ARCELOMITTAL OLABERRIA CARRETERA MADRID - IRUN, KM. 419 20212 OLABERRIA (Guipúzcoa) TELEF. (943) 80.50.00 - FAX (943) 88.04.04			BILBAO, SPAIN
		PORT OF DISCHARGE	VESSEL
		VERACRUZ	MACCOA
OUR REFERENCE	CONTRACT NUMBER	ORDER NUMBER	DATE
P1704510	01-E-53458 / 1700021701	22344	30/11/2015

Material: WF Vigas,

El exportador de los productos incluidos en el presente documento,
 Autorización aduanera no.

ARCELOMITTAL GUIPUZKOA, S.L.U. ES/20/0040/03

Declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos
 productos gozan de un origen preferencial ESPAÑA

SIZE	LENGTH	BUNDLES	PIECES BUNDLES	TOTAL PIECES	WEIGHT BUNDLES	TOTAL WEIGHT	HEAT
+/RED							
WF BEAMS 24x55	40'	12	5	60	4990	59.880	161012,161473,161474, 162132,162140,162143, 162144


TOTAL BUNDLES 12 TOTAL WEIGHT 59.880 Kg.

A02 EN 10204/3.1 CSA G40.21 50W/ASTM A572 G50/A992/A6 (B01/B02/B03) A03

COLADA HEAT	COMPOSICION QUIMICA (%) CHEMICAL COMPOSITION (%)													
	C	Mn	Si	P	S	V	Cr	Ni	Mo	Cu	Nb	Sn	Al	CEV
161012	,093	,760	,210	,018	,024	,042	,150	,200	,046	,270	,003	,022	,003	,30
161473	,092	,700	,210	,018	,019	,044	,150	,170	,034	,300	,003	,027	,001	,29
161474	,092	,720	,210	,021	,019	,046	,200	,150	,032	,320	,003	,031	,001	,30
162132	,090	,740	,220	,021	,022	,040	,140	,150	,022	,320	,003	,026	,001	,29
162140	,091	,730	,200	,021	,023	,045	,100	,160	,020	,450	,003	,026	,001	,29
162143	,086	,730	,190	,019	,025	,047	,110	,160	,023	,460	,003	,027	,001	,29
162144	,081	,840	,210	,029	,022	,047	,200	,200	,027	,400	,003	,028	,001	,32

MATERIAL SIZE	COLADA HEAT	PROPIEDADES MECANICAS MECHANICAL PROPERTIES				
		ReH MPa	Rm MPa	A% L0=8"		
B11	B08	C11	C12	C13		
WF BEAMS 24x55	161012	402	392	516	504	23,3 22,7
WF BEAMS 24x55	161473	388	372	523	483	22,6 24,5
WF BEAMS 24x55	161474	393	391	515	515	23,1 22,8

ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U.
 ArcelorMittal Europe – Long Products
 CARRETERA MADRID - IRUN, KM. 419
 20212 OLABERRIA (Guipúzcoa)
 TELEF. (943) 80.50.00 - FAX (943) 88.04.04



MILL TEST CERTIFICATE

OLA P-47478

MATERIAL SIZE	COLADA HEAT	PROPIEDADES MECANICAS MECHANICAL PROPERTIES					
		ReH MPa		Rm MPa		A% L0=8"	
B11	B08	C11		C12		C13	
WF BEAMS 24x55	162132	375	365	515	496	23,1	22,4
WF BEAMS 24x55	162140	404	392	509	496	26,3	25,8
WF BEAMS 24x55	162143	397	391	515	499	24,4	24,2
WF BEAMS 24x55	162144	431	428	532	516	24,5	24,4


7 análisis

D01: Certificamos que los aceros arriba indicados han sido satisfactoriamente probados de acuerdo con la especificación.
 B06: Marca AMO

Responsable del Departamento de Calidad Z01

Lorenzo Zabala

ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U.
 ArcelorMittal Europe – Long Products
 CARRETERA MADRID - IRUN, KM. 419
 20212 OLABERRIA (Guipúzcoa)
 TELEF. (943) 80.50.00 - FAX (943) 88.04.04



MILL TEST CERTIFICATE

OLA P-47478

DISCHARGE ADDRESS		CUSTOMER	
Plesa Anahuac Y Cias, S.A. de C.V. Av. Valle de las Alamedas 66-O Col. S. Francisco Chilpan, Tul MEXICO		Plesa Anahuac Y Cias, S.A. de C.V. Av. Valle de las Alamedas 66-O Col. S. Francisco Chilpan, Tul MEXICO	
SHIPPED AND CERTIFIED BY		CREDIT NUMBER	PORT OF LOADING
ARCELORMITTAL OLABERRIA CARRETERA MADRID - IRUN, KM. 419 20212 OLABERRIA (Guipúzcoa) TELEF. (943) 80.50.00 - FAX (943) 88.04.04			BILBAO, SPAIN
		PORT OF DISCHARGE	VESSEL
		VERACRUZ	MACCOA
OUR REFERENCE	CONTRACT NUMBER	ORDER NUMBER	DATE
P1704510	01-E-53458 / 1700021701	22344	30/11/2015

Material: WF Vigas,

El exportador de los productos incluidos en el presente documento,
 Autorización aduanera no.

ARCELORMITTAL GUIPUZKOA, S.L.U. ES/20/0040/03

Declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos
 productos gozan de un origen preferencial ESPAÑA

SIZE	LENGTH	BUNDLES	PIECES BUNDLES	TOTAL PIECES	WEIGHT BUNDLES	TOTAL WEIGHT	HEAT
+/RED							
WF BEAMS 24x62	40'	8	4	32	4500	36.000	158683,158685,161032, 161036,161479
WF BEAMS 24x62	40'	1	3	3	3375	3.375	161479

TOTAL BUNDLES 9 TOTAL WEIGHT 39.375 Kg.


A02 EN 10204/3.1

CSA G40.21 50W/ASTM A572 G50/A992/A6

(B01/B02/B03) A03

COLADA HEAT	COMPOSICION QUIMICA (%) CHEMICAL COMPOSITION (%)														CEV			
	C	Mn	Si	P	S	V	Cr	Ni	Mo	Cu	Nb	Sn	Al					
158683	,098	,720	,200	,017	,021	,043	,130	,200	,042	,280	,003	,025	,002	,29				
158685	,100	,730	,180	,015	,021	,044	,130	,200	,038	,290	,003	,025	,002	,30				
161032	,102	,760	,200	,029	,019	,044	,190	,150	,023	,320	,003	,029	,002	,31				
161036	,086	,720	,180	,015	,022	,045	,100	,180	,035	,310	,003	,032	,002	,27				
161479	,101	,690	,160	,015	,021	,046	,100	,190	,037	,370	,003	,023	,001	,29				
MATERIAL SIZE	COLADA HEAT	PROPIEDADES MECANICAS MECHANICAL PROPERTIES						A% L0=8"										
		ReH MPa		Rm MPa		A% L0=8"												
		C11		C12		C13												
WF BEAMS 24x62	158683	405	391	527	519	23,1	22,8											
WF BEAMS 24x62	158685	394	384	520	506	23,7	22,9											
WF BEAMS 24x62	161032	391	389	516	494	23,8	23,5											
WF BEAMS 24x62	161036	395	378	509	489	22,3	22,2											
WF BEAMS 24x62	161479	391	379	511	505	23,1	22,5											

ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U.
ArcelorMittal Europe – Long Products
CARRETERA MADRID - IRUN, KM. 419
20212 OLABERRIA (Guipúzcoa)
TELEF. (943) 80.50.00 - FAX (943) 88.04.04



MILL TEST CERTIFICATE

OLA P-47478


5 análisis

D01: Certificamos que los aceros arriba indicados han sido satisfactoriamente probados de acuerdo con la especificación.
B06: Marca AMO

Responsable del Departamento de Calidad Z01

Lorenzo Zabala

ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U.
 ArcelorMittal Europe – Long Products
 CARRETERA MADRID - IRUN, KM. 419
 20212 OLABERRIA (Guipúzcoa)
 TELEF. (943) 80.50.00 - FAX (943) 88.04.04



MILL TEST CERTIFICATE

OLA P-47478

DISCHARGE ADDRESS		CUSTOMER	
Plesa Anahuac Y Cias, S.A. de C.V. Av. Valle de las Alamedas 66-O Col. S. Francisco Chilpan, Tul MEXICO		Plesa Anahuac Y Cias, S.A. de C.V. Av. Valle de las Alamedas 66-O Col. S. Francisco Chilpan, Tul MEXICO	
SHIPPED AND CERTIFIED BY		CREDIT NUMBER	PORT OF LOADING
ARCELORMITTAL OLABERRIA CARRETERA MADRID - IRUN, KM. 419 20212 OLABERRIA (Guipúzcoa) TELEF. (943) 80.50.00 - FAX (943) 88.04.04			BILBAO, SPAIN
		PORT OF DISCHARGE	VESSEL
		VERACRUZ	MACCOA
OUR REFERENCE	CONTRACT NUMBER	ORDER NUMBER	DATE
P1704510	01-E-53458 / 1700021701	22344	30/11/2015

Material: WF Vigas,

El exportador de los productos incluidos en el presente documento,
 Autorización aduanera no.

ARCELORMITTAL GUIPUZKOA, S.L.U. ES/20/0040/03


Declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos
 productos gozan de un origen preferencial ESPAÑA

SIZE	LENGTH	BUNDLES	PIECES BUNDLES	TOTAL PIECES	WEIGHT BUNDLES	TOTAL WEIGHT	HEAT
+/RED							
WF BEAMS 24x94	40'	4	3	12	5117	20.468	155997,158777,161475, 161476,161477,161478, 162119,162122,162123, 162124,162125,162127, 162128,162129,162130, 162131,162132

TOTAL BUNDLES 4 TOTAL WEIGHT 20.468 Kg.

A02 EN 10204/3.1	CSA G40.21 50W/ASTM A572 G50/A992/A6	(B01/B02/B03) A03
------------------	--------------------------------------	-------------------

ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U.
 ArcelorMittal Europe – Long Products
 CARRETERA MADRID - IRUN, KM. 419
 20212 OLABERRIA (Guipúzcoa)
 TELEF. (943) 80.50.00 - FAX (943) 88.04.04



MILL TEST CERTIFICATE

OLA P-47478

COLADA HEAT	COMPOSICION QUIMICA (%) CHEMICAL COMPOSITION (%)														
	C	Mn	Si	P	S	V	Cr	Ni	Mo	Cu	Nb	Sn	Al	CEV	
B06															
155997	,097	,740	,180	,019	,019	,055	,100	,220	,040	,430	,003	,025	,001	,30	
158777	,091	,640	,170	,014	,023	,047	,090	,170	,029	,260	,003	,024	,001	,26	
161475	,096	,700	,170	,016	,022	,046	,150	,170	,034	,320	,003	,027	,001	,29	
161476	,108	,730	,210	,019	,018	,047	,180	,150	,031	,330	,003	,026	,002	,31	
161477	,109	,720	,200	,019	,018	,044	,170	,170	,035	,320	,003	,026	,002	,31	
161478	,091	,750	,180	,015	,019	,048	,110	,130	,029	,370	,003	,025	,001	,29	
162119	,093	,710	,200	,022	,020	,046	,110	,160	,025	,380	,003	,025	,002	,28	
162122	,092	,710	,200	,022	,025	,042	,110	,160	,025	,370	,003	,024	,001	,28	
162123	,102	,720	,190	,023	,025	,043	,130	,260	,034	,330	,003	,021	,001	,30	
162124	,096	,710	,180	,020	,020	,046	,120	,180	,026	,330	,003	,022	,001	,29	
162125	,084	,690	,170	,023	,021	,044	,120	,170	,027	,340	,003	,021	,001	,27	
162127	,093	,750	,210	,021	,023	,048	,140	,170	,022	,340	,003	,024	,001	,29	
162128	,083	,730	,160	,026	,022	,045	,160	,170	,024	,380	,003	,023	,001	,29	
162129	,112	,770	,190	,023	,018	,044	,160	,160	,025	,360	,003	,023	,001	,32	
162130	,103	,760	,210	,022	,020	,045	,190	,160	,023	,310	,003	,025	,001	,31	
162131	,084	,760	,190	,023	,019	,046	,190	,160	,023	,290	,003	,028	,001	,29	
162132	,090	,740	,220	,021	,022	,040	,140	,150	,022	,320	,003	,026	,001	,29	

MATERIAL SIZE	COLADA HEAT	PROPIEDADES MECANICAS MECHANICAL PROPERTIES					
		ReH MPa		Rm MPa		A% L0=8"	
B11	B06	C11		C12		C13	
WF BEAMS 24x94	155997	390	386	509	498	25,	24,7
WF BEAMS 24x94	158777	364	348	489	492	24,	23,2
WF BEAMS 24x94	161475	365	365	492	504	25,4	26,6
WF BEAMS 24x94	161476	366	356	499	495	24,7	24,3
WF BEAMS 24x94	161477	364	360	497	489	24,4	23,5
WF BEAMS 24x94	161478	375	384	495	503	26,1	25,7
WF BEAMS 24x94	162119	388	379	496	516	23,9	26,1
WF BEAMS 24x94	162122	363	363	494	487	27,6	27,6
WF BEAMS 24x94	162123	386	375	497	513	25,1	25,6
WF BEAMS 24x94	162124	383	377	504	484	26,4	25,8
WF BEAMS 24x94	162125	387	373	487	510	23,1	22,9
WF BEAMS 24x94	162127	394	378	514	506	23,	22,8
WF BEAMS 24x94	162128	357	385	501	499	26,5	25,2
WF BEAMS 24x94	162129	390	385	509	503	25,6	25,1
WF BEAMS 24x94	162130	394	381	512	501	25,	24,6
WF BEAMS 24x94	162131	372	357	490	493	26,7	28,1
WF BEAMS 24x94	162132	379	365	495	486	26,8	26,

17 análisis

D01: Certificamos que los aceros arriba indicados han sido satisfactoriamente probados de acuerdo con la especificación.
 B06: Marca AMO

Responsable del Departamento de Calidad Z01


 Lorenzo Zabala