


ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U.
 ArcelorMittal Europe – Long Products
 CARRETERA MADRID - IRUN, KM. 419
 20212 OLABERRIA (Guipúzcoa)
 TELEF. (943) 80.50.00 - FAX (943) 88.04.04



MILL TEST CERTIFICATE

BER P-26074

DISCHARGE ADDRESS		CUSTOMER	
Plesa Anahuac Y Cias, S.A. de C.V. Av. Valle de las Alamedas 66-O Col. S. Francisco Chilpan, Tul MEXICO		Plesa Anahuac Y Cias, S.A. de C.V. Av. Valle de las Alamedas 66-O Col. S. Francisco Chilpan, Tul MEXICO	
SHIPPED AND CERTIFIED BY		CREDIT NUMBER	PORT OF LOADING
ARCELORMITTAL BERGARA C/IBARRA, 6 20570 BERGARA (Guipúzcoa) TELEF. (943) 76.19.40 - FAX (943) 765243			BILBAO, SPAIN
		PORT OF DISCHARGE	VESSEL
		VERACRUZ	KARINE BULKER
OUR REFERENCE	CONTRACT NUMBER	ORDER NUMBER	DATE
mcabello	06-E-43924 / 1700019868	20162	31/01/2015

Material: WF Vi gas,

El exportador de los productos incluidos en el presente documento,
 Autorización aduanera no.

ARCELORMITTAL GUIPUZKOA, S. L. U. ES/20/0040/03

Declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos
 productos gozan de un origen preferencial ESPAÑA

SIZE	LENGTH	BUNDLES	PIECES BUNDLES	TOTAL PIECES	WEIGHT BUNDLES	TOTAL WEIGHT	HEAT
+/RED							
WF BEAMS 6x8,5	40'	1	21	21	3239	3.239	344219
WF BEAMS 8x13	40'	18	14	252	3294	59.292	350065,350066,350084, 350185
WF BEAMS 8x15	40'	24	14	336	3810	91.440	350082,350185,350186

TOTAL BUNDLES 43

TOTAL WEIGHT 153.971 Kg.

A02 EN 10204/3.1


CSA G40.21 50W/ASTM A572 G50/A992/A6

(B01/B02/B03) A03

COLADA HEAT	COMPOSICION QUIMICA (%) CHEMICAL COMPOSITION (%)																	
	C	Mn	Si	P	S	V	Cr	Ni	Mo	Cu	Nb	Sn	Al	CEV				
B08																		
344219	,174	,975	,179	,024	,022	,010	,157	,134	,028	,394	,001	,031	,004	,41				
350065	,175	1,032	,230	,018	,016	,008	,109	,136	,023	,417	,000	,025	,005	,41				
350066	,168	,992	,192	,016	,015	,009	,092	,149	,024	,395	,000	,027	,004	,39				
350082	,151	1,018	,180	,026	,023	,011	,159	,150	,034	,379	,000	,032	,004	,40				
350084	,148	,680	,168	,019	,028	,024	,122	,147	,034	,374	,000	,034	,003	,33				
350185	,163	,960	,160	,022	,009	,011	,106	,146	,026	,395	,000	,041	,004	,39				
350186	,173	,966	,182	,028	,007	,009	,117	,152	,029	,380	,000	,042	,004	,40				

MATERIAL SIZE	COLADA HEAT	PROPIEDADES MECANICAS MECHANICAL PROPERTIES					
		ReH MPa		Rm MPa		A% L0=2"	
B11	B08	C11		C12		C13	
W-6x8,5	344219	425	419	573	551	33,7	32,8
W-8x13	350065	361	356	520	512	30,3	29,7

ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U.
 ArcelorMittal Europe – Long Products
 CARRETERA MADRID - IRUN, KM. 419
 20212 OLABERRIA (Guipúzcoa)
 TELEF. (943) 80.50.00 - FAX (943) 88.04.04



MILL TEST CERTIFICATE

BER P-26074

MATERIAL SIZE	COLADA HEAT	PROPIEDADES MECANICAS MECHANICAL PROPERTIES					
		ReH MPa		Rm MPa		A% L0=2"	
B11	B06	C11		C12		C13	
W-8x13	350066	357	359	521	507	31,8	31,2
W-8x13	350084	364	355	489	474	31,4	30,4
W-8x13	350185	367	356	520	507	31,9	31,1
W-8x15	350082	360	359	513	500	34,	33,1
W-8x15	350185	364	357	517	500	32,3	31,3
W-8x15	350186	375	370	562	554	34,2	33,

7 análisis

D01: Certificamos que los aceros arriba indicados han sido satisfactoriamente probados de acuerdo con la especificación.
 B06: Marca AMB

Responsable del Departamento de Calidad Z01

Amagoia Lekuona