




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 11.09.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
206575	ASTM A-36/A-572-50	0.159	0.834	0.020	0.007	0.197	0.017	0.019	0.015	0.011	0.032	0.005	0.008	0.004
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.										
206575	261007707A	58.496 (KSI)	74.449 (KSI)	25 (%)										
206575	261007708A	59.986 (KSI)	76.669 (KSI)	26 (%)										
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA				
206575	261007710A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	8982	0000115080	000020	1001365521				
206575	261007711A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	8982	0000115080	000020	1001365521				
206575	261007712A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	8982	0000115080	000020	1001365521				
FIN DE DATOS														