




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 11.09.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
195692	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.848	0.014	0.005	0.221	0.038	0.023	0.023	0.008	0.035	0.004	0.005	0.004
195693	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.845	0.015	0.007	0.230	0.070	0.029	0.029	0.010	0.043	0.004	0.007	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
195692	260905242A	61.200 (KSI)	79.499 (KSI)	23 (%)
195692	260905243A	60.975 (KSI)	79.247 (KSI)	24 (%)
195693	260905253A	59.485 (KSI)	76.704 (KSI)	24 (%)
195693	260905260A	58.495 (KSI)	77.213 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
195692	260905251A	12	18.0000	6.0000	12.2000	68.400	8982	0000115080	000010	1001365618
195692	260905252A	12	18.0000	6.0000	12.2000	68.400	8982	0000115080	000010	1001365618
195693	260905265A	12	18.0000	6.0000	12.2000	68.400	8982	0000115080	000010	1001365618

FIN DE DATOS
--------------