




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 18.09.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
206574	ASTM A-36/A-572-50	0.162	0.825	0.017	0.006	0.217	0.011	0.017	0.013	0.008	0.033	0.004	0.009	0.004
206576	ASTM A-36/A-572-50	0.159	0.810	0.018	0.005	0.210	0.020	0.020	0.020	0.004	0.036	0.004	0.005	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
206574	261007681A	57.871(KSI)	74.217(KSI)	24(%)
206574	261007682A	58.014(KSI)	74.108(KSI)	26(%)
206576	261007683A	57.522(KSI)	73.851(KSI)	24(%)
206576	261007684A	57.394(KSI)	73.792(KSI)	25(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
206574	261007683A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	8985	0000115141	000010	1001368394
206576	261007683A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	8985	0000115141	000010	1001368394
206576	261007685A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	8985	0000115141	000010	1001368394
206576	261007686A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	8985	0000115141	000010	1001368394

FIN DE DATOS
--------------