




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 18.09.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
106631	ASTM A-36/A-572-50	0.156	0.810	0.024	0.004	0.195	0.035	0.023	0.020	0.005	0.027	0.005	0.007	0.003
206146	ASTM A-36/A-572-50	0.148	0.865	0.021	0.009	0.207	0.035	0.027	0.027	0.009	0.029	0.004	0.008	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
106631	261007826A	53.992(KSI)	71.438(KSI)	25(%)
106631	261007827A	54.196(KSI)	71.199(KSI)	25(%)
106631	261008241A	54.069(KSI)	69.823(KSI)	25(%)
106631	261008242A	53.810(KSI)	69.185(KSI)	24(%)
206146	261008147A	60.167(KSI)	78.331(KSI)	21(%)
206146	261008148A	63.569(KSI)	79.739(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
106631	261007829A	10	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	8985	0000115141	000040	1001368395
206146	261008150A	40	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	8985	0000115141	000080	1001368395
206146	261008151A	40	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	8985	0000115141	000080	1001368395

FIN DE DATOS