




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 18.09.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
205803	ASTM A-36/A-572-50	0.164	0.864	0.021	0.005	0.201	0.028	0.024	0.018	0.009	0.031	0.005	0.008	0.005

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
205803	261007402A	62.318 (KSI)	77.898 (KSI)	25 (%)
205803	261007403A	62.728 (KSI)	78.551 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
205803	261007405A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	8979	0000115161	000040	1001368517
205803	261007409A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	8979	0000115161	000040	1001368517
205803	261007410A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	8979	0000115161	000040	1001368517
205803	261007411A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	8979	0000115161	000040	1001368517

FIN DE DATOS