




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 23.09.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
106966	ASTM A-36/A-572-50	0.144	0.852	0.020	0.010	0.218	0.041	0.028	0.020	0.007	0.048	0.004	0.006	0.004
106968	ASTM A-36/A-572-50	0.154	0.840	0.023	0.010	0.229	0.022	0.031	0.020	0.007	0.032	0.004	0.007	0.004
106969	ASTM A-36/A-572-50	0.149	0.833	0.019	0.010	0.203	0.020	0.025	0.020	0.007	0.035	0.005	0.005	0.005

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
106966	261008637A	61.149(KSI)	76.917(KSI)	24(%)
106966	261008638A	60.684(KSI)	76.047(KSI)	25(%)
106968	261008753A	61.381(KSI)	76.811(KSI)	23(%)
106968	261008754A	62.092(KSI)	76.763(KSI)	23(%)
106969	261008763A	58.987(KSI)	74.242(KSI)	24(%)
106969	261008764A	58.765(KSI)	74.051(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
106966	261008646A	14	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	8985	0000115141	000100	1001370311
106968	261008759A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	8985	0000115141	000110	1001370311
106969	261008764A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	8985	0000115141	000110	1001370311

FIN DE DATOS