




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 23.09.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
205028	ASTM A-36/A-572-50	0.160	0.850	0.017	0.005	0.210	0.030	0.030	0.050	0.014	0.029	0.004	0.009	0.003
206578	ASTM A-36/A-572-50	0.152	0.842	0.019	0.006	0.228	0.024	0.022	0.017	0.009	0.034	0.005	0.009	0.004
403128	ASTM A-36/A-572-50	0.152	0.837	0.015	0.005	0.226	0.021	0.028	0.023	0.002	0.030	0.004	0.008	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
205028	261005821A	57.262(KSI)	74.057(KSI)	25(%)
205028	261005822A	57.279(KSI)	74.592(KSI)	24(%)
206578	261007763A	52.712(KSI)	69.429(KSI)	26(%)
206578	261007764A	53.396(KSI)	69.234(KSI)	25(%)
206578	261007923A	52.712(KSI)	69.429(KSI)	26(%)
403128	261008610A	57.353(KSI)	77.734(KSI)	26(%)
403128	261008611A	58.163(KSI)	77.706(KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
205028	261005823A	10	18.0000	7.5000	12.2000	89.280	8985	0000115141	000030	1001370408
206578	261007764A	10	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	8985	0000115141	000040	1001370408
403128	261008613A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	8985	0000115141	000090	1001370408

FIN DE DATOS