




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 25.09.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
105688	ASTM A-36/A-572-50	0.169	0.867	0.012	0.008	0.227	0.029	0.019	0.022	0.007	0.039	0.003	0.010	0.004
205803	ASTM A-36/A-572-50	0.164	0.864	0.021	0.005	0.201	0.028	0.024	0.018	0.009	0.031	0.005	0.008	0.005

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
105688	261007354A	63.643 (KSI)	77.042 (KSI)	22 (%)
105688	261007355A	62.468 (KSI)	76.480 (KSI)	23 (%)
205803	261007402A	62.318 (KSI)	77.898 (KSI)	25 (%)
205803	261007403A	62.728 (KSI)	78.551 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
105688	261007406A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	8979	0000115159	000130	1001371193
105688	261007407A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	8979	0000115159	000130	1001371193
105688	261007408A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	8979	0000115159	000130	1001371193
205803	261007406A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	8979	0000115159	000130	1001371193
205803	261007407A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	8979	0000115159	000130	1001371193
205803	261007408A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	8979	0000115159	000130	1001371193
205803	261007412A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	8979	0000115159	000130	1001371193

FIN DE DATOS