




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 27.09.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
106054	ASTM A-36/A-572-50	0.161	0.858	0.023	0.008	0.231	0.049	0.027	0.024	0.007	0.034	0.003	0.008	0.004
106712	ASTM A-36/A-572-50	0.158	0.830	0.012	0.008	0.193	0.024	0.021	0.020	0.005	0.033	0.002	0.007	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
106054	261008833A	65.702(KSI)	79.664(KSI)	21(%)
106054	261008834A	65.022(KSI)	79.378(KSI)	20(%)
106712	261008845A	69.014(KSI)	79.956(KSI)	20(%)
106712	261008846A	70.573(KSI)	79.953(KSI)	20(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
106054	261008839A	45	8.0000	4.0000	12.2000	14.880	8985	0000115141	000060	1001371949
106054	261008843A	45	8.0000	4.0000	12.2000	14.880	8985	0000115141	000060	1001371949
106054	261008844A	45	8.0000	4.0000	12.2000	14.880	8985	0000115141	000060	1001371949
106054	261008845A	45	8.0000	4.0000	12.2000	14.880	8985	0000115141	000060	1001371949
106712	261008845A	45	8.0000	4.0000	12.2000	14.880	8985	0000115141	000060	1001371949

FIN DE DATOS