




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 15.10.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
107462	ASTM A-36/A-572-50	0.159	0.829	0.021	0.010	0.199	0.030	0.032	0.022	0.008	0.035	0.004	0.006	0.004
207374	ASTM A-36/A-572-50	0.154	0.855	0.015	0.008	0.232	0.024	0.021	0.021	0.008	0.040	0.004	0.008	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
107462	261009601A	65.455 (KSI)	76.166 (KSI)	24 (%)
107462	261009602A	66.704 (KSI)	78.832 (KSI)	25 (%)
207374	261009263A	65.487 (KSI)	76.179 (KSI)	24 (%)
207374	261009264A	67.159 (KSI)	77.439 (KSI)	23 (%)
207374	261009611A	62.787 (KSI)	76.069 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
107462	261009608A	36	12.0000	4.0000	12.2000	23.808	8979	0000115159	000070	1001379637
107462	261009610A	36	12.0000	4.0000	12.2000	23.808	8979	0000115159	000070	1001379637
107462	261009611A	36	12.0000	4.0000	12.2000	23.808	8979	0000115159	000070	1001379637
207374	261009611A	36	12.0000	4.0000	12.2000	23.808	8979	0000115159	000070	1001379637

FIN DE DATOS