




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 20.10.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
107799	ASTM A-36/A-572-50	0.152	0.886	0.013	0.009	0.215	0.016	0.023	0.019	0.009	0.037	0.001	0.012	0.002
107800	ASTM A-36/A-572-50	0.163	0.814	0.014	0.009	0.191	0.035	0.028	0.024	0.008	0.029	0.001	0.006	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
107799	261009798A	60.928 (KSI)	75.551 (KSI)	25 (%)
107799	261009799A	60.459 (KSI)	75.696 (KSI)	26 (%)
107800	261009806A	62.338 (KSI)	74.609 (KSI)	28 (%)
107800	261009807A	67.967 (KSI)	77.817 (KSI)	25 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
107799	261009800A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	8979	0000115159	000030	1001381237
107800	261009806A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	8979	0000115159	000030	1001381237
107800	261009809A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	8979	0000115159	000030	1001381237

FIN DE DATOS
