




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 04.12.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
206974	ASTM A-36/A-572-50	0.159	0.841	0.017	0.007	0.270	0.029	0.030	0.021	0.009	0.031	0.004	0.007	0.005
206976	ASTM A-36/A-572-50	0.153	0.827	0.013	0.007	0.216	0.026	0.024	0.020	0.011	0.035	0.004	0.005	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
206974	261009556A	55.575 (KSI)	72.175 (KSI)	25 (%)
206974	261009557A	56.369 (KSI)	73.713 (KSI)	24 (%)
206976	261009573A	53.556 (KSI)	71.163 (KSI)	23 (%)
206976	261009574A	54.470 (KSI)	72.017 (KSI)	25 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
206974	261009567A	9	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	9532	0000116900	000090	1001400336
206976	261009574A	9	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	9532	0000116900	000090	1001400336
206976	261009588A	9	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	9532	0000116900	000090	1001400336
206976	261009589A	9	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	9532	0000116900	000090	1001400336

FIN DE DATOS