




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 04.12.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
207024	ASTM A-36/A-572-50	0.161	0.823	0.019	0.007	0.254	0.036	0.025	0.026	0.009	0.034	0.003	0.008	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
207024	261008982A	60.346 (KSI)	76.387 (KSI)	26 (%)
207024	261008983A	58.353 (KSI)	74.315 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
207024	261008985A	30	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	9532	0000116900	000110	1001400340
207024	261008986A	30	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	9532	0000116900	000110	1001400340
207024	261008989A	30	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	9532	0000116900	000110	1001400340

FIN DE DATOS