




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 12.01.2011	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
110246	ASTM A-36/A-572-50	0.156	0.847	0.012	0.008	0.183	0.020	0.022	0.019	0.006	0.030	0.003	0.007	0.003	
110251	ASTM A-36/A-572-50	0.161	0.837	0.015	0.009	0.169	0.023	0.023	0.017	0.008	0.027	0.004	0.008	0.003	
210124	ASTM A-36/A-572-50	0.147	0.834	0.014	0.009	0.162	0.015	0.021	0.017	0.007	0.030	0.003	0.007	0.003	
410036	ASTM A-36/A-572-50	0.165	0.840	0.010	0.010	0.160	0.020	0.020	0.020	0.008	0.038	0.003	0.007	0.002	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
110246	261100393A	63.856 (KSI)	74.961 (KSI)	23 (%)
110246	261100394A	60.118 (KSI)	73.426 (KSI)	24 (%)
110251	261100406A	63.936 (KSI)	77.003 (KSI)	22 (%)
110251	261100407A	65.193 (KSI)	78.697 (KSI)	24 (%)
210124	261100432A	64.845 (KSI)	76.230 (KSI)	25 (%)
210124	261100433A	65.464 (KSI)	76.253 (KSI)	25 (%)
410036	261100425A	66.051 (KSI)	77.803 (KSI)	25 (%)
410036	261100426A	65.019 (KSI)	78.116 (KSI)	26 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
110246	261100398A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	9683	0000117445	000060	1001416342
110251	261100411A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	9683	0000117445	000060	1001416342
210124	261100434A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	9683	0000117445	000060	1001416342
210124	261100435A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	9683	0000117445	000060	1001416342
410036	261100431A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	9683	0000117445	000060	1001416342

FIN DE DATOS