




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 18.01.2011	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
110063	ASTM A-36/A-572-50	0.161	0.840	0.018	0.007	0.174	0.019	0.020	0.017	0.005	0.030	0.003	0.007	0.003
210283	ASTM A-36/A-572-50	0.160	0.862	0.015	0.009	0.177	0.031	0.024	0.019	0.007	0.031	0.003	0.008	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
110063	261100221A	56.297(KSI)	72.752(KSI)	25(%)
110063	261100222A	57.171(KSI)	74.004(KSI)	24(%)
210283	261100797A	59.350(KSI)	74.522(KSI)	24(%)
210283	261100798A	60.970(KSI)	75.211(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
110063	261100222A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	9683	0000117445	000090	1001418555
210283	261100797A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	9683	0000117445	000040	1001418555
210283	261100801A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	9683	0000117445	000040	1001418555

FIN DE DATOS
--------------