




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 24.01.2011	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
110442	ASTM A-36/A-572-50	0.143	0.878	0.020	0.010	0.165	0.031	0.024	0.021	0.006	0.030	0.003	0.009	0.003
210272	ASTM A-36/A-572-50	0.152	0.830	0.018	0.006	0.173	0.032	0.028	0.021	0.008	0.027	0.003	0.007	0.004
210286	ASTM A-36/A-572-50	0.159	0.880	0.017	0.009	0.190	0.020	0.020	0.020	0.004	0.031	0.004	0.008	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
110442	261100844A	58.592(KSI)	73.580(KSI)	24(%)
110442	261100845A	58.900(KSI)	73.737(KSI)	23(%)
110442	261101081A	56.253(KSI)	72.787(KSI)	25(%)
210272	261100869A	56.229(KSI)	73.773(KSI)	27(%)
210272	261100870A	59.277(KSI)	74.780(KSI)	26(%)
210272	261101088A	57.097(KSI)	74.638(KSI)	25(%)
210286	261100982A	57.902(KSI)	74.445(KSI)	27(%)
210286	261100983A	53.893(KSI)	71.976(KSI)	26(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
110442	261101088A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	9683	0000117445	000050	1001420671
210272	261101088A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	9683	0000117445	000050	1001420671
210272	261101089A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	9683	0000117445	000050	1001420671
210272	261101090A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	9683	0000117445	000050	1001420671
210272	261101091A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	9683	0000117445	000050	1001420671
210272	261101092A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	9683	0000117445	000050	1001420671
210286	261101092A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	9683	0000117445	000050	1001420671

FIN DE DATOS