




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	17.03.2011	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
111304	ASTM A-36/A-572-50	0.156	0.841	0.018	0.008	0.174	0.031	0.030	0.026	0.010	0.031	0.003	0.007	0.003	
212079	ASTM A-36/A-572-50	0.151	0.830	0.014	0.008	0.198	0.027	0.015	0.022	0.005	0.050	0.002	0.007	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
111304	261101983A	72.636(KSI)	79.553(KSI)	22(%)
111304	261101984A	72.479(KSI)	79.316(KSI)	23(%)
111304	261102293A	58.712(KSI)	74.438(KSI)	22(%)
212079	261102638A	58.286(KSI)	75.331(KSI)	24(%)
212079	261102639A	57.224(KSI)	74.831(KSI)	25(%)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
111304	261102297A	32	10.0000	4.0000	12.2000	28.272	9925	0000118451
212079	261102640A	28	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	10056	0000118997
212079	261102641A	28	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	10056	0000118997

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
111304	261102297A	000100	1001442258
212079	261102640A	000010	1001442258
212079	261102641A	000010	1001442258

FIN DE DATOS