




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	20.03.2011	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
112151	ASTM A-36/A-572-50	0.171	0.855	0.017	0.009	0.174	0.026	0.023	0.021	0.006	0.032	0.003	0.008	0.004	
112154	ASTM A-36/A-572-50	0.157	0.810	0.010	0.008	0.150	0.020	0.018	0.022	0.008	0.030	0.003	0.009	0.004	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
112151	261102808A	60.742(KSI)	74.959(KSI)	26(%)
112151	261102809A	60.223(KSI)	74.393(KSI)	28(%)
112154	261102813A	58.357(KSI)	74.840(KSI)	25(%)
112154	261102814A	61.050(KSI)	75.004(KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
112151	261102810A	20	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	9926	0000118664
112151	261102812A	20	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	9926	0000118664
112154	261102816A	20	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	9926	0000118664

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
112151	261102810A	000060	1001443520
112151	261102812A	000060	1001443520
112154	261102816A	000060	1001443520

FIN DE DATOS