




<b>CLIENTE</b>	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b>	06.04.2011	<b>PAGINA</b>	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b>	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
<b>PRODUCTO</b>	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
212397	ASTM A-36/A-572-50	0.162	0.831	0.019	0.005	0.182	0.013	0.014	0.017	0.005	0.032	0.003	0.007	0.003
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO		R. TENSION		%ELON.								
212397	261103257A	59.998(KSI)		72.338(KSI)		26(%)								
212397	261103258A	58.879(KSI)		72.434(KSI)		24(%)								
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO						
212397	261103258A	15	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	9926	0000118664						
212397	261103259A	15	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	9926	0000118664						
212397	261103260A	15	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	9926	0000118664						
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA											
212397	261103258A	000020	1001451091											
212397	261103259A	000020	1001451091											
212397	261103260A	000020	1001451091											
FIN DE DATOS														