




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 06.04.2011	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
212396	ASTM A-36/A-572-50	0.164	0.854	0.018	0.008	0.191	0.018	0.016	0.015	0.007	0.030	0.005	0.006	0.004
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO		R. TENSION		%ELON.								
212396	261103249A	58.070(KSI)		72.058(KSI)		24(%)								
212396	261103250A	58.832(KSI)		72.574(KSI)		26(%)								
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg. PATIN (Plg.))		LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE		PEDIDO					
212396	261103252A	15	14.0000 8.0000		12.2000	63.984	9926		0000118664					
212396	261103255A	15	14.0000 8.0000		12.2000	63.984	9926		0000118664					
212396	261103256A	15	14.0000 8.0000		12.2000	63.984	9926		0000118664					
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA		ENTREGA										
212396	261103252A	000020		1001451106										
212396	261103255A	000020		1001451106										
212396	261103256A	000020		1001451106										
FIN DE DATOS														