




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	07.04.2011	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
112442	ASTM A-36/A-572-50	0.163	0.861	0.014	0.007	0.187	0.021	0.022	0.019	0.006	0.032	0.005	0.006	0.004
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO		R. TENSION		%ELON.								
112442	261103368A	55.793(KSI)		72.688(KSI)		26(%)								
112442	261103369A	56.834(KSI)		73.459(KSI)		28(%)								
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO						
112442	261103372A	12	14.0000	8.0000	12.2000	71.424	9926	0000118664						
112442	261103373A	12	14.0000	8.0000	12.2000	71.424	9926	0000118664						
112442	261103376A	12	14.0000	8.0000	12.2000	71.424	9926	0000118664						
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA											
112442	261103372A	000030	1001451633											
112442	261103373A	000030	1001451633											
112442	261103376A	000030	1001451633											
FIN DE DATOS														