




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.10.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Canal			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	SN
187548	ASTM A-36/A-572-50	0.183	0.900	0.012	0.010	0.161	0.030	0.020	0.020	0.005	0.002	0.015	0.012
187549	ASTM A-36/A-572-50	0.186	0.920	0.018	0.007	0.158	0.030	0.020	0.030	0.006	0.002	0.013	0.016

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
187549	250800120A	57.460 (KSI)	78.202 (KSI)	24 (%)
187549	250800121A	57.839 (KSI)	79.142 (KSI)	21 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
187548	250800120A	18	12.0000	3.0000	12.2000	44.600	0000100544	000050	1001127264	4987
187549	250800120A	18	12.0000	3.0000	12.2000	44.600	0000100544	000050	1001127264	4987
187549	250800121A	18	12.0000	3.0000	12.2000	44.600	0000100544	000050	1001127264	4987
187549	250800122A	18	12.0000	3.0000	12.2000	44.600	0000100544	000050	1001127264	4987

FIN DE DATOS