EST 108

SIDERTUL®

SIDERÚRGICA TULTITLÁN S.A. DE C.V.
Calle 3, S/N
Col. Independencia
Tultitlán Edo. de México
C.P. 54914
Tel. Fax. 58-94-00-44

INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD

Ensayes Mecánicos y Químicos.

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001:2000 SGS Certificate No. Q16291

Cliente : PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Folio: 39 804

Fecha: 11 de Julio del 2005

Nuestro Pedido Número	Colada Número	Grado	Producto	Dimensión mm	Dimensión pulgadas	Longitud m	C %	Mn %	S %	P %	Esfuerzo de Fluencia MPa	Esfuerzo de Fluencia kgf/mm²	Resistencia a la Tensión MPa	Resistencia a la Tensión kgf/mm²	Alargamiento %	∅ Mandril	Doblez 180 °
3 000	80 267	50	ANGULO	50,8 X 3,2	2 X 1/8"	6,10	0,26	0,90	0,037	0,019	419	42,75	613	62,55	23,0	N/A	N/A
	80 521	50	ANGULO	50,8 X 3,2	2 X 1/8"	6,10	0,24	0,90	0,030	0,014	407	41,46	564	57,46	24,5	N/A	N/A

Observaciones:
80 267 %Cr 0,13 %Ni 0,07 %Cu 0,31 %Si 0,18
80 521 %Cr 0,10 %Ni 0,07 %Cu 0,24 %Si 0,27

No.DE REMISION: 132 750

Nota:
Ensayos realizados de acuerdo a la Norma:

- [ ] NMX-C-407-ONNCCE,
- [ ] NMX-B-113
- [X] NMX-B-172
- [ ] NMX-B-434
- [X] NMX-B-252
- [ ] ASTM A 370
- [X] ASTM E 415

Cumple con la Norma:

- [ ] NMX-C-407-ONNCCE,
- [X] NMX-B-252
- [ ] NMX-B-254
- [X] ASTM A 6/A 6M
- [ ] ASTM A 36/A 36M
- [ ] ASTM A 529/A 529M
- [ ] ASTM A 615/A 615M

P.A

Rodrigo García P. Jefe de C. Calidad

Autoriza: Nombre Puesto Firma

hida la reproducción total o parcial de este Informe, sin autorización de Siderúrgica Tultitlán S.A. de C.V.

05

Retención: 2 Años