

INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD

Ensayos Mecánicos y Químicos


PLANTA:
CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENCIA TULTITLAN, EDO. DE MEXICO
C.P. 54900 TEL. FAX. 5894-08-99

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CÍAS, S.A. DE C.V.	FOLIO 29044
	FECHA 13/octubre/2011

Nuestro Pedido Número	Colada Número	Grado	Producto	Dimensión		Longitud m	% C Cr	% Mn Ni	% S Cu	% P Si	Esfuerzo de Fluencia		Resistencia a la Tensión		Alargamiento en 200 mm %	Ø Mandril	Doblez 180°
				mm	pulgadas						Mpa	kgf/mm ²	Mpa	kgf/mm ²			
202261	A36/A529		ANGULO	38.1 X 4.8	1 1/2 X 3/16"	6.10M	0.150 0.080	0.860 0.060	0.036 0.150	0.014 0.240	366.00	37.30	489.00	49.90	27.0		N/A

Observaciones

Remisión No. 4500-2337	Góndola / Placas 638DE6	Pedido No. 638DE6
------------------------	-------------------------	-------------------

Ensayos realizados de acuerdo a las Normas: <input type="radio"/> NMX-C-407-ONNCCE-2001 <input type="radio"/> NMX-B-113-1981 <input checked="" type="radio"/> NMX-B-172-1988 <input checked="" type="radio"/> ASTM A 370 05 <input checked="" type="radio"/> ASTM E 415 99a	Los resultados de ensayo cumplen con las Normas: <input type="radio"/> NMX-C-407-ONNCCE-2001 <input type="radio"/> NMX-B-252-1988 <input type="radio"/> NMX-B-254-1987 <input checked="" type="radio"/> ASTM A 6/A 6M 07 <input checked="" type="radio"/> ASTM A 36/A 36M 05 <input checked="" type="radio"/> ASTM A 529/A 529M 05 <input type="radio"/> ASTM A 615/A 615M 06a	<p>Autoriza</p> <p>Nombre: <u>MANUEL RODILES DUARTE</u></p>  <p>Firma: _____</p>
--	---	--

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización de Siderúrgica Tultitlán, S.A. de C.V.