SIDERTUL, S.A. DE C.V.

GERDAU SIDERTUL

AVENIDA PRESIDENTE MASARYK 111 302 CHAPULTEPEC MORALES DISTRITO FEDERAL
C.P. 11570 TEL. 5262-73-00

PLANTA:
CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENCIA TULTITLAN, EDO. DE MEXICO
C.P. 54900 TEL. FAX. 5894-08-99

INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD

Ensayos Mecánicos y Químicos

CLIENTE PLESA ANAHUAC, S.A. DE C.V.

FOLIO 29235

FECHA 29/noviembre/2011

Nuestro Pedido Número	Colada Número	Grado	Producto	Dimensión mm	Dimensión pulgadas	Longitud m	% C Cr	% Mn Ni	% S Cu	% P Si	Esfuerzo de Fluencia Mpa	Esfuerzo de Fluencia kgf/mm2	Resistencia a la Tensión Mpa	Resistencia a la Tensión kgf/mm2	Alargamiento en 200 mm %	Ø Mandril	Doblez 180°
	112613	A 529	ANGULO	31.7 X 6.3	1 1/4 X 1/4"	6.10M	0.230 0.510	0.880 0.070	0.034 0.220	0.020 0.120	392.00	40.00	559.00	57.00	24.0		N/A
	112625	A 529	ANGULO	31.7 X 6.3	1 1/4 X 1/4"	6.10M	0.240 0.170	0.870 0.050	0.031 0.160	0.017 0.260	401.00	40.90	575.00	58.60	24.0		N/A

Observaciones

Remisión No. 4503-290 Góndola / Placas 636ap3 Pedido No. 11337

Ensayos realizados de acuerdo a las Normas:

- ○ NMX-C-407-ONNCCE-2001
- ○ NMX-B-113-1981
- ◉ NMX-B-172-1988
- ◉ ASTM A 370 05
- ◉ ASTM E 415 99a

Los resultados de ensayo cumplen con las Normas:

- ○ NMX-C-407-ONNCCE-2001
- ○ NMX-B-252-1988
- ○ NMX-B-254-1987
- ◉ ASTM A 6/A 6M 07
- ○ ASTM A 36/A 36M 05
- ◉ ASTM A 529/A 529M 05
- ○ ASTM A 615/A 615M 06a

AUTORIZA

Nombre: MANUEL RODILES DUARTE

Firma:

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización de Siderúrgica Tultitlán, S.A. de C.V.